

PATENTOVÝ SPIS

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLUVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **2011-397**
(22) Přihlášeno: **30.06.2011**
(40) Zveřejněno: **15.08.2012**
(Věstník č. 33/2012)
(47) Uděleno: **09.07.2012**
(24) Oznámení o udělení ve Věstníku: **15.08.2012**
(Věstník č. 33/2012)

(11) Číslo dokumentu:

303 366

(13) Druh dokumentu: **B6**

(51) Int. Cl.:

<i>C09D 1/10</i>	(2006.01)
<i>C09D 5/38</i>	(2006.01)
<i>C09D 7/12</i>	(2006.01)
<i>C08K 3/22</i>	(2006.01)
<i>C08K 3/18</i>	(2006.01)
<i>C08K 3/20</i>	(2006.01)
<i>C08K 3/08</i>	(2006.01)
<i>C01G 23/047</i>	(2006.01)
<i>B82B 1/00</i>	(2006.01)
<i>B82B 3/00</i>	(2006.01)
<i>C09C 1/36</i>	(2006.01)
<i>C09C 1/02</i>	(2006.01)
<i>C09C 3/06</i>	(2006.01)

(56) Relevantní dokumenty:

CZ 300735; CZ 2006829; CN 1405236.

Mrowetz M, Selli E. : "Journal of photochemistry and Photobiology", Photocatalytic degradation..., 15.5.2006, vol. 180, str. 15-22; Zehua Liu, Ranran Miao: "Bioinformatic and Biomedical Engineering Inter. Conference", Air Cleaning Paper, 10.5.2011, str. 1-4.

(73) Majitel patentu:

Advanced Materials-JTJ, s.r.o., Kamenné Žehrovice, CZ

(72) Původce:

Procházka Jan jun. Ing., Kamenné Žehrovice, CZ

Procházka Jan sen., Kamenné Žehrovice, CZ

(74) Zástupce:

Ing. Květoslava Kubíčková, Doubravčická 2201, Praha
10, 10000

(54) Název vynálezu:

Prostředek pro úpravu povrchů s vysoce fotokatalytickým a sanitárním efektem

(57) Anotace:

Prostředek pro úpravu povrchů s vysoce fotokatalytickým a sanitárním efektem na bázi nanočástic TiO_2 , obsahuje 10 až 500 g nanočástic TiO_2 na 1 litr vody a pojivové složky A, kterou je anorganické pojivo vybrané ze skupiny tvořené ZnO , MgO , CaO , Ca(OH)_2 , Mg(OH)_2 , CaCO_3 , MgCO_3 , Na_2CO_3 , K_2CO_3 v množství 0,1 až 10 % hmotn., vztaženo na hmotnost TiO_2 .
Prostředek pro úpravu povrchů pro aplikaci na povrchy obsahující minimálně 50 % látek vybraných ze skupiny tvořené CaCO_3 , MgCO_3 , ZnO , MgO , CaO , Ca(OH)_2 , Mg(OH)_2 , nebo jejich směsí, obsahuje pouze 10 až 500 g nanočástic TiO_2 na 1 litr vody, popřípadě obsahuje nejméně 0,1 % hmotn. H_2CO_3 , vztaženo na hmotnost TiO_2 .