Empresa: OS INQUEBRÁVEIS
Data: 29/07/2026
Interessado: OS INQUEBRÁVEIS
Referência: APO 01
fck(MPa): -
Slump(cm): -

VALIDAÇÃO DE TRAÇO QUANTITATIVO

Tabela 1: Traço e Materiais

Material	Tipo	Traço (g/g)	Consumo (kg/m³)	Massa Específica (kg/m³)
CPV	None	1.0000	1335.0	3050.0
Areia Média Caçapava	None	0.1410	188.23	2636.0
Areia britada Massaguaçu	None	0.3290	439.22	2717.0
Superplastificante MC-Powerflow 1108	None	0.0320	42.72	1080.0
Fibra Metálica Dramix 3d	None	0.1300	173.55	7850.0
Metacaulim HP ULTRA	None	0.0740	98.79	2600.0
água	Agua	0.1800	240.3	1000.0
Redutor de Retração	Aditivos	0.0100	13.35	3130.0

Relação água/cimento: 0.18

Tabela 2: Informações adicionais do traço

Teor de Argamassa (α)	-
Massa especifica teórica (kg/m³)	2493.77
Massa especifica real (kg/m³)	2500.000
Ar incorporado (m³/m³)	-