

เอกสารสนับสนุน	เรื่อง การหยด White Oil	
รหัสเอกสาร LA-S-005	ครั้งที่แก้ไข 00	วันที่เริ่มใช้ 15/07/47

ตารางการหยด White Oil

ปริมาณ Pigment + Dispersing agent (Gm.)	จำนวนหยด
0.25 – 1.00	1 – 3 หยด
1.00 – 2.00	3 – 6 หยด
2.00 – 3.00	6 – 9 หยด
3.00 – 4.00	9 – 12 หยด
> 4.00	12 หยด

ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรหยด White Oil มากเกินไป จะมีปัญหา ชิ้นงานลายเหมือนมีความชื้นในงานฉีด และทำให้ลื่นเกินไปเมื่อผสมที่ 2 Roll Mill
2. ควรเขย่า White Oil ก่อน เพื่อให้ White Oil เคลือบที่ผิว ของเม็ดพลาสติก แล้วจึงเติม Pigment