



MG TECH

کاتالوگ محصول

Liquid PCB Plastic Coating

ضدآب سازی مدارهای الکترونیکی

یک پوشش محافظ صنعتی بدون حرارت و بر پایه پلاستیک — یک لایه واقعی ۲۰ تا ۲۰۰ میکرون که بردها، سنسورها و مدارهای الکترونیکی را ضدآب و از نظر مکانیکی مقاوم می کند.

mgcoat.com

این محصول چیست

Liquid PCB Plastic Coating (MGCoat) یک پوشش محافظ صنعتی است که بردهای مدار چاپی، سنسورها و مدارهای الکترونیکی را ضدآب می‌کند. در دمای محیط و بدون فر یا حرارت اجرا می‌شود و یک لایه مستحکم، غیرشفاف و پلاستیک پایه با ضخامت ۲۰ تا ۲۰۰ میکرون می‌سازد که در برابر آب، رطوبت، شست‌وشو، میعان و خوردگی محافظت می‌کند و استحکام مکانیکی می‌افزاید. در صورت نیاز به تعمیر، با حلال مخصوص قابل برداشتن است.

مزایای کلیدی

ضدآب واقعی

گriدهایی از مقاومت در برابر باران تا غوطه‌وری کامل؛ تست شده در حالت روشن با ۲۴ ولت DC و ۲۲۰ ولت AC.

بدون حرارت، دمای محیط

در ۱۵ تا ۴۵ درجه اجرا می‌شود، خشک شدن اولیه ۸ تا ۱۰ دقیقه — ایمن برای بردهای حساس به حرارت.

تقویت مکانیکی

یک لایه پلاستیکی واقعی ۲۰ تا ۲۰۰ میکرون (نه فیلم ۱ میکرونی) که در برابر جابه‌جایی، لرزش و خراش مقاوم است.

پوشش غیرشفاف

رنگ سفید، مشکی یا خاکستری که طراحی حساس برد را پنهان و محافظت می‌کند.

چندلایه، متناسب با گرید

۲ تا ۴ مرحله برای رسیدن به گرید حفاظتی و ضخامت مورد نیاز کاربرد شما.

قابل برداشتن

با حلال مخصوص برای تعمیر قابل برداشتن است — برد شما برای همیشه قفل نمی‌شود.

مشخصات فنی

خشک شدن اولیه	۸ تا ۱۰ دقیقه
خشک شدن کامل (حداکثر مقاومت مکانیکی)	۱۲ ساعت
دمای اجرا	۱۵ تا ۴۵ درجه (مطلوب ۲۵ تا ۳۵ درجه)
دمای کارکرد (پس از خشک شدن)	-۵۵ تا +۹۰...۱۱۰ درجه
ضخامت در هر مرحله	۲۰ تا ۲۰۰ میکرون (گريد نرمال ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون)
تعداد مراحل پیشنهادی	۲ تا ۴، قابل تکرار تا ضخامت دلخواه
خشک شدن بین مراحل	۱۰ دقیقه
پوشش دهی	هر لیتر $\approx$ ۱ متر مربع با ۳۰۰ تا ۵۰۰ میکرون (ضخامت کمتر = سطح بیشتر)
رنگ ها	سفید، مشکی یا خاکستری (عبوردهنده نور)
پایه / ظاهر	بر پایه پلاستیک، غیر شفاف
برداشتن	با حلال مخصوص قابل برداشتن
چسبندگی	چسبندگی غشایی
مدت ماندگاری	۵ سال در صورت باز نشدن پلمپ

گريدهای حفاظتی

محیط	ولتاژ	مراحل
غوطه وری کامل در آب	۲۲۰ AC ولت	۴ مرحله
غوطه وری کامل در آب	DC تا ۲۴ ولت	۳ مرحله
مقاوم در برابر باران/پاشش	۲۲۰ AC ولت	۲ مرحله
مقاوم در برابر باران/پاشش	DC تا ۲۴ ولت	۲ مرحله

بین مراحل، ۱۰ دقیقه خشک شدن اولیه لازم است.

روش اجرا

1. برد را تمیز کنید و بگذارید کاملاً خشک شود.
2. کانکتورها و هر بخشی که باید باز بماند را ماسک کنید.
3. با غوطه‌وری کامل (یا اسپری/قلم‌مو) اجرا کنید. مطمئن شوید همه قسمت‌ها بدون حباب هوا پوشش داده شده‌اند.
4. ۱۰ دقیقه خشک‌شدن اولیه صبر کنید، سپس تکرار کنید — ۲ تا ۴ مرحله بسته به گرید حفاظتی.
5. به‌صورت بصری کنترل کنید: کل برد باید بدون حباب هوا پوشش داده شده باشد.
6. ۱۲ ساعت خشک‌شدن کامل برای حداکثر مقاومت مکانیکی، سپس تست کنید.

تست‌های انجام‌شده

تست غوطه‌وری در حالت روشن	AC و ۲۷، DC و ۲۲۰ ولت — کارکرد دائم
تست رطوبت	+۹۵٪ رطوبت نسبی — کارکرد دائم
تست نمک‌پاشی	کارکرد دائم
محدوده کارکرد	-۵۵ تا +۱۱۰ درجه
دوام	لایه پلاستیکی خشک‌شده تا زمانی که با حرارت بالای ۱۲۰ درجه یا خراش سخت (دریل / تیغه برش) برخورد نکند، به محافظت ادامه می‌دهد.

تست واقعی

1. برد PCB

2. داخل آب پس از کتینگ

3. روشن و در حال کار زیر آب

کاربردها

دوربین مداربسته و فضای باز

درون و FPV

الکترونیک موتورسیکلت

ECU و ماژول‌های خودرو

اینورتر خورشیدی

خودرو برقی و مدیریت باتری (BMS)

سنسور دریایی و چراغ قایق

تعمیرگاه‌ها

برد LED و تابلو نوری

چرا MGCoat

بسیاری از پوشش‌های بازار فیلم‌های شفاف فوق‌نازک‌اند که هیچ محافظت مکانیکی اضافه نمی‌کنند. MGCoat یک لایه پلاستیکی واقعی می‌سازد — غیرشفاف، تقویت‌شده، قابل غوطه‌وری و قابل برداشتن — که در حالت روشن زیر آب با ۲۴ ولت DC و ۲۲۰ ولت AC تست شده است. این یک انتخاب قوی‌تر و بادوام‌تر برای محیط‌های سخت، فضای باز و کاربردهای حساس است.

بسته‌بندی و قیمت

بسته‌بندی استاندارد	۱ تا ۵ لیتر
۱۰ + لیتر هدیه	۵۰ لیتر
۲۴ + لیتر هدیه	۱۰۰ لیتر
۱۹۹ دلار — فقط در ترکیه	۵ تا ۹ لیتر
۱۲۴ دلار هر واحد — بسته‌بندی صادراتی	۵۰ لیتر و بیشتر

قیمت‌ها و مشخصات هنگام سفارش تأیید می‌شوند.

ایمنی و نکات کار

- بر پایهٔ پلاستیک است: مانند بیشتر پلاستیک‌ها در حالت مایع تا حدی قابل اشتعال است — هرگز مادهٔ مایع را در معرض شعله قرار ندهید.
- پس از خشک شدن یک فیلم پلاستیکی پایدار است و تا ۱۲۰ درجه کار می‌کند.
- قابل برداشتن: با حلال مخصوص برای تعمیر برداشته می‌شود.
- پس از کتینگ، همیشه به صورت بصری پوشش کامل و بدون هوای برد را تأیید کنید.

سفارش و تماس

برای استعلام قیمت یا ثبت سفارش، مستقیم در واتساپ پیام بدهید. در دسترس به انگلیسی، روسی، ترکی، عربی و فارسی. از همکاری با نمایندگان فروش و همکاران منطقه‌ای هم استقبال می‌کنیم.

سفارش در واتساپ

WhatsApp +90 552 876 7973 · Instagram @mgcoatcom · mgcoat.com