02.06.2023 15:11:09 1

Et.Ctrl: 0000 Cód. CorriVEICPPAP23

090001640099 311796-5004032560

4475.480.053 ENGRENAGEM PLANETÁRIA NR: - RqCD:

0000

Lote de Controle Material Etapa Status Decisão de utilização tomada /Não existem erros

Tipo de controle 09 Controle repetitivo de lotes
Período de controle 02.06.2023 -(14:09:24) Até 02.06.2023 -(17:09:24)
Tamanho do Lote 1 PC Origem Tipo de controle 09 09

1 PC 1 PC Tamanho da amostra

Fornecedor Centro

6180 - Tratamento Térmico

Operação de controle 0010 Controle laboratório de recebimento "-"

Car.	Caract.	Lim.Inf.	Lim.Sup.	Encont.1	Encont.2	Encont.3	Laudo
0030 0040 0090 0092 0100	Material: 20MnCr5 Mod. (Conf. Dureza: 146 a 190 HBW, itens s Matriz: Perlítica ferrítica se Acabam. Superf.: Torneada (Sem Trat. Térmico: Recozido Conf. Forma Inicial: Forjado Conf. N Gaveta de arquivamento	0 146 0 0 0 0	0 190 0 0 0 0 11100	0 175 0 0 0 0 0 0 3053			Aceitação Aceitação Aceitação Aceitação Aceitação Aceitação Aceitação

Car. Caract.    Lim.Inf.   Lim.Sup.   Encont.1   Encont.2   Encont.3   Laudo	Operação de controle 0020 Composição Química conf. 20MnCr5 Mod. (C									
0020 Si - = 0,30%</th <th>Car.</th> <th>Caract.</th> <th>Lim.Inf.</th> <th>Lim.Sup.</th> <th>Encont.1</th> <th>Encont.2</th> <th>Encont.3</th> <th>Laudo</th>	Car.	Caract.	Lim.Inf.	Lim.Sup.	Encont.1	Encont.2	Encont.3	Laudo		
0170 Gaveta de arquivamento 0 11100 3033	0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160	Si - = 0,30% Mn - 1,10 A 1,40% P - </=0,025% S - </=0,035% (conf. derroga G Cr - 1,00 A 1,30% Mo - </=0,12% Ni - </=0,30% B - 0,001 A 0,003% Cu - </=0,30% Al - 0,020 A 0,050% N - </=0,009% Sn - </=0,03% Ti - </=0,005% Ca - </=0,003%</td <td>0,0000 1,1000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0010 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000</td> <td>0,3000 1,4000 0,0250 0,0350 1,3000 0,1200 0,3000 0,0030 0,0500 0,0000 0,0300 0,0300 0,0300 0,0050 0,0050</td> <td>0,2570 1,3000 0,0104 0,0122 1,2300 0,0573 0,1870 0,0022 0,0979 0,0336 0,0236 0,0050 0,0030 0,0018</td> <td></td> <td></td> <td>Aceitação Aceitação Aceitação</td>	0,0000 1,1000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0010 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,3000 1,4000 0,0250 0,0350 1,3000 0,1200 0,3000 0,0030 0,0500 0,0000 0,0300 0,0300 0,0300 0,0050 0,0050	0,2570 1,3000 0,0104 0,0122 1,2300 0,0573 0,1870 0,0022 0,0979 0,0336 0,0236 0,0050 0,0030 0,0018			Aceitação		

Decisão de Uso

Avaliação Aceito (OK)

A ACEITO S/ RESTRIÇÃO 100 Código

Nota de qualidade

Z115131 Data: 02.06.2023 Autor DU Hora: 15:10:54 Hora: 00:00:00 Autor Modif.DU Data: 00.00.0000

Análise PPAP, versão "-" do desenho conforme solicitação do controle de

entrada. Obs.: T.G.A. atende a norma ZFN 5016 - CP: A03-053.

Imagem do fibramento encontra-se anexo ao SAP -> sistemas / serviços para objetos / lista de anexos.

Elaborador Carlos A. Coelho - 02/06/2023 - CP: A03-053.