

DOKUMEN SOP RESMI PT TALAHOME JEPARA	No: TAL-SOP-FNS-05 Revisi: Rev 03	Tanggal: 22 Januari 2026 Dept: Finishing & Coating Division
--	--	--

SOP SISTEM BAHAN KIMIA FINISHING (PU, NC & WATER-BASED)

1. Klasifikasi Sistem Finishing Berdasarkan Kategori Produk

- Produk Indoor Klasik/Modern: Menggunakan sistem Nitrocellulose (NC Lacquer) atau Acid-Curing untuk menghasilkan tampilan serat kayu alami yang hangat (warm feel).
- Produk Outdoor / Garden Furniture: Wajib menggunakan sistem Polyurethane (PU) 2-Komponen berdaya rekat tinggi dengan aditif UV Absorber untuk ketahanan cuaca ekstrem.
- Produk Anak & Kamar Tidur: Wajib menggunakan sistem Water-based bersertifikasi non-toxic EN 71-3 dan bebas timbal (Lead-Free).

2. Formulasi Rasio Pencampuran PU 2K

- Komponen A (Base Polyurethane): 2 bagian volume.
- Komponen B (Hardener Isocyanate): 1 bagian volume.
- Komponen C (Thinner PU Slow Drying): 1 bagian volume (viskositas 12-14 detik NK-2 cup pada suhu 28°C).
- Pot life campuran: Maksimal 4 jam pada suhu ruang. Campuran melewati 4 jam wajib dibuang karena daya rekat menurun drastis.

3. Standar Ketebalan Lapisan Cat (Coating Thickness)

- Wet Film Thickness (WFT / Ketebalan Basah): 100 hingga 120 mikrometer (diukur dengan Comb Gauge).
- Dry Film Thickness (DFT / Ketebalan Kering): 40 hingga 50 mikrometer setelah pengeringan sempurna 24 jam.

4. Pengendalian Lingkungan Spray Booth

- Tekanan udara kompresor spray gun diatur stabil pada 2.5 - 3.0 bar dengan nozzle 1.5 mm.
- Suhu ruang aplikasi dipertahankan 25°C - 30°C dengan kelembaban udara (RH) maksimal 75%.
- Dilarang melakukan pengecatan saat hujan lebat atau kelembaban udara > 80% karena menyebabkan kabut putih (blushing/blooming).

5. Uji Daya Lekat Cat (Cross-Cut Adhesion Test ISO 2409)

- Setiap batch produksi mingguan wajib diuji menggunakan pisau cross-hatch cutter membuat 100 kotak kisi (1 mm spacing).
- Ditempel lakban scotch tape khusus dan ditarik cepat pada sudut 60 derajat.
- Standar kelulusan: Class 0 (tidak ada kelupasan sama sekali) atau Class 1 (kelupasan tepi kisi < 5%).