

DOKUMEN SOP RESMI PT TALAHOME JEPARA	No: TAL-SOP-UPH-06 Revisi: Rev 01	Tanggal: 25 Januari 2026 Dept: Upholstery & Soft Furnishing
--	--	--

SOP UPHOLSTERY, PEMASANGAN BUSA DAN KAIN PELAPIS JOK

1. Spesifikasi Density Busa Dudukan dan Sandaran

- Dudukan Kursi / Sofa (Seat Cushion): Wajib menggunakan busa High Resilience (HR Foam) Density minimal D30 hingga D40 (30-40 kg/m3) untuk menjamin elastisitas tidak kempes minimal 5 tahun pemakaian.
- Sandaran Kursi (Backrest): Menggunakan busa Medium Density D24 hingga D28.
- Seluruh lapisan atas busa dilapisi dacron polyester wadding tebal 100-200 gram untuk memberikan efek empuk (crown contour).

2. Standar Uji Ketahanan Kain (Fabric Specification)

- Uji Gesek Martindale: Kain jok wajib memenuhi minimal 25.000 rubs (commercial grade).
- Ketahanan Luntur Warna (Color Fastness to Light): Minimal Grade 4 standar ISO 105-B02.
- Standar Tahan Api (Fire Retardant): Untuk ekspor ke pasar USA wajib lulus uji TB 117-2013 (CAL 117), untuk pasar UK wajib lulus BS 5852 Source 0 & 1.

3. Teknik Pemasangan Lem dan Staples Rangka

- Perekatan busa ke kayu menggunakan adhesive spray non-flammable water-based bebas racun bau menyengat.
- Penstaplesan kain ke rangka kayu menggunakan staples baja galvanis seri 80/10 atau 80/12 dengan jarak antar staples maksimal 15 mm.
- Kain harus ditarik dengan tegangan simetris untuk mencegah tarikan pola miring (pattern distortion).

4. Standar Penjahitan (Stitching Quality)

- Benang jahit wajib menggunakan nilon bonded ukuran size 40 atau size 30 tahan getas.
- Kerapatan setikan: 5 hingga 6 jahitan per panjang 1 cm.
- Area sambungan utama wajib menggunakan jahitan ganda (double stitching) dengan jarak garis jahitan 6 mm.