

PT TALAHOME JEPARA INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KUALITAS FINISHING & EKSPOR FURNITUR

1. Ketentuan Kadar Air (Moisture Content - MC)

Kayu jati (teak) dan mahoni wajib melalui proses oven kiln-dry sebelum masuk lini produksi finishing. Nilai MC maksimal kayu untuk tujuan ekspor Eropa dan Amerika Serikat adalah **8% hingga 12%**. Kayu dengan MC di atas 12% dilarang masuk proses perakitan dan finishing untuk mencegah retak (cracking) atau warping saat memasuki negara 4 musim.

2. Standar Urutan Pengamplasan (Sanding)

Pengamplasan dilakukan bertahap menggunakan amplas grid terstandarisasi: (a) Grid 80 untuk meratakan sambungan papan dan sisa pisau serut; (b) Grid 120 untuk menghaluskan permukaan mentahan; (c) Grid 180 sebelum aplikasi sanding sealer; (d) Grid 240 di antara lapisan (intercoat sanding) untuk memotong bulu kayu dan memastikan daya rekat lapisan akhir (top coat).

3. Sistem Bahan Kimia Finishing & Uji Ketahanan

Untuk produk outdoor digunakan sistem Polyurethane (PU) 2-komponen dengan perlindungan UV absorber. Untuk produk indoor minimal menggunakan Nitrocellulose (NC) lacquer atau Waterbased Polyurethane bersertifikasi non-toxic EN 71-3. Tebal lapisan film basah (WFT) adalah 100-120 mikron, dan film kering (DFT) 40-50 mikron.

4. Standar Kemasan Ekspor (Packaging Standard)

Setiap unit furnitur wajib dilindungi dengan 4 lapis perlindungan: (1) Lapisan busa foam sheet 2mm anti-gores; (2) Corner protector karton tebal 5-ply pada setiap sudut tajam; (3) Kardus master double-wall Corrugated Carton A/B Flute standar ekspor 275 lbs; (4) Penempatan silica gel 50 gram sebanyak 2 bungkus di setiap kemasan box untuk mencegah jamur (mold) selama pelayaran kontainer 30-45 hari.

5. Prosedur Uji Jatuh (Drop Test) & Quality Control Final

Semua model kemasan baru wajib lulus ISTA 1A Drop Test dari ketinggian 80 cm pada 1 sudut, 3 rusuk, dan 6 sisi. Toleransi cacat visual pada finishing akhir adalah nol untuk goresan dalam, getah kayu bocor, atau gelembung udara (bubbling). Bila ditemukan bluestain atau pinhole kumbang kayu, bagian tersebut harus ditolak (reject) dan diafkir.