
(a) N_2 Isotherm (S_{BET} = 152.6 m^2/g)
Adsorption
Desorption
Quantity Adsorbed [$cm^3 \cdot g^{-1}$ STP]
Relative Pressure p/p_0
0
20
40
60
80
100
120
140
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
(b) BJH Mesopore Distribution (Mean D_p = 6.2 nm)
dV/dD_p [$cm^3 \cdot g^{-1} \cdot nm^{-1}$]
Pore Diameter D_p [nm]
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
3×10^0
4×10^0
6×10^0
10^1
2×10^1
3×10^1
4×10^1
6×10^1