
(a) $N_2$ Isotherm ($S_{BET}$ = 152.6 $m^2$/g)
Adsorption
Desorption
Quantity Adsorbed [$cm^3 \cdot g^{-1}$ STP]
Relative Pressure $p/p_0$
0
20
40
60
80
100
120
140
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
(b) BJH Mesopore Distribution (Mean $D_p$ = 6.2 nm)
$dV/dD_p$ [$cm^3 \cdot g^{-1} \cdot nm^{-1}$]
Pore Diameter $D_p$ [nm]
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
$3 \times 10^0$
$4 \times 10^0$
$6 \times 10^0$
$10^1$
$2 \times 10^1$
$3 \times 10^1$
$4 \times 10^1$
$6 \times 10^1$