

Pt/C Catalyst: High-Resolution Cu Kα Powder XRD
39.7°
(2.27 Å)
46.2°
(1.96 Å)
67.4°
(1.39 Å)
81.5°
(1.18 Å)
25.5°
(3.50 Å)
Intensity [a. u.]
2000
1500
1000
500
0
20
30
40
50
60
70
80
Diffraction Angle 2θ [°]