

ASPHALT ANALYST

GLOBAL AGRO TARIMSAL YEM GIDA PETROL İTH. VE İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ NUMARSI: 128 046 4260

Product : Oxidized Asphalt (60-70)

No	Tests	Method	Result	Unit	Limit	المواصفات
1	Penetration at 25 C°	ASTM D5	64	mm/10	60-70	درجة الإختراقية (النفاذية)
2	Ductility at 25 C°	ASTM D113	>150	Cm	≥100	قابلية السحب (الاستطالة)
3	Softening Point	ASTM D36	48	C°	47-52	درجة الليونة
4	Viscosity at 135 C°	ASTM D4402	404	cP	NR	اللزوجة
5	Flash Point (o.c)	ASTM D92	304	C°	>250	نقطة الوميض
6	Solubility in T.C.E	ASTM D2042	99.8	%	>99	قابلية الذوبان
7	Specific Gravity at 25 C°	ASTM D70	1.053	—	1.01-1.09	الوزن النوعي (الكثافة)
8	Loss On Heating w%	ASTM D6	*	%	<0.5	فقدان الوزن بالتسخين
9	Elastic Recovery at 25C°	ASTM D6	*	%	N.R	القابلية المطاطية
10	Ash Content W%	ASTM D482	0.08	%	N.R	نسبة الرماد
11	Carbon Residue W%	ASTM D189	*	%	N.R	نسبة الكاربون المتبقي
12	Water Content	ASTM D95	Nil	%	<0.2	نسبة الماء
13	Breaking point (Fraass)	—	-8	C°	-8-10	نقطة الانكسار (فرااس)
14	Dynamic viscosity at 60C°	—	1779	cP	2000±400	اللزوجة الديناميكية عند 60°م