

FICHA TÉCNICA

BARRERA ANTIHONGO

Pintura interior 100% acrílica de alta protección para ambientes húmedos

DESCRIPCIÓN

Pintura interior de base acuosa, formulada con resina ligante 100% acrílica para proteger superficies en ambientes húmedos. Forma una película resistente, hidrorrepelente, ultralavable y antimanchas, de fácil limpieza y alta durabilidad, con potente protección antihongo.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Tipo de producto	Pintura interior antihongo de alta protección para ambientes húmedos
Resina ligante	100% acrílica
Base	Acuosa
Color	Blanco
Presentación	4 L
Rendimiento por mano	10 a 14 m² por litro, según superficie
Secado entre manos	4 a 6 horas, según condiciones ambientales
Manos sugeridas	2 a 3 manos
Dilución - primera mano	Hasta 15% de agua
Dilución - manos siguientes	Hasta 5% de agua

ANTES DE APLICAR

MEZCLAR ENÉRGICAMENTE ANTES DE USAR. Homogeneizar completamente el contenido antes de iniciar la aplicación y volver a mezclar si el producto permaneció en reposo.

BENEFICIOS PRINCIPALES

ANTIHONGO POTENTE Ayuda a combatir la aparición de hongos y protege la película en ambientes húmedos.	ULTRALAVABLE Película resistente al frote y a limpiezas frecuentes.
ANTIMANCHAS Facilita la limpieza y ayuda a conservar la superficie en buen estado.	HIDRORREPELENTE Y DURADERA Forma una película hidrorrepelente, resistente y de larga duración.

IDEAL PARA AMBIENTES HÚMEDOS

Baños - cocinas - lavaderos - paredes y cielorrasos interiores de ambientes con presencia habitual de humedad.

USO CORRECTO

Barrera Antihongo es una pintura interior de alta protección para ambientes húmedos. Antes de pintar, corregir filtraciones, ingresos de agua o problemas constructivos que mantengan la superficie mojada.

Barrera Antihongo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS O SIN PINTAR

- La superficie debe estar firme, limpia, seca y libre de polvo, grasas, suciedad, partes flojas, material pulverulento, salitre o contaminantes que puedan afectar la adherencia.
- En revoques, hormigón, yeso, placas de yeso, fibrocemento u otros sustratos absorbentes, acondicionar previamente la superficie según su estado y absorción.
- Reparar grietas, agujeros e imperfecciones antes de pintar y dejar secar completamente las reparaciones.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

- Eliminar pintura floja, descascarada o mal adherida. Lijar y limpiar el polvo resultante.
- Si la pintura existente presenta brillo o baja absorción, generar una superficie adecuada para favorecer la adherencia antes de repintar.
- Comprobar que el recubrimiento anterior se encuentre firme y compatible antes de aplicar Barrera Antihongo.

SUPERFICIES CON HONGOS

- Si existe suciedad, grasitud o acumulación superficial, limpiar previamente con agua y detergente neutro, enjuagar y dejar secar completamente.
- Luego tratar las zonas afectadas con una solución de 1 parte de agua lavandina y 1 parte de agua, utilizando cepillo y elementos de protección adecuados.
- Enjuagar cuidadosamente con agua limpia y dejar secar completamente antes de pintar.
- No cepillar en seco las superficies contaminadas con hongos. No mezclar lavandina con detergentes, ácidos, amoníaco ni otros productos de limpieza.
- No pintar sobre colonias de hongos activas ni sobre superficies húmedas.

APLICACIÓN PASO A PASO

1. Homogeneizar	Mezclar enérgicamente el producto antes de usar.
2. Primera mano	Diluir con hasta 15% de agua, según absorción y condiciones de aplicación.
3. Secado entre manos	Dejar secar aproximadamente 4 a 6 horas antes de aplicar la siguiente mano. El tiempo puede variar según temperatura, humedad y ventilación.
4. Manos siguientes	Aplicar con hasta 5% de agua. Completar habitualmente 2 a 3 manos, procurando una película uniforme.
5. Herramientas	Aplicar con rodillo, pincel o equipo airless adecuado para pinturas arquitectónicas base acuosa.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lavar rodillos, pinceles y demás herramientas con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto seque.

RENDIMIENTO

Rendimiento orientativo por mano: 10 a 14 m² por litro. Una presentación de 4 L puede rendir aproximadamente entre 40 y 56 m² por mano. El rendimiento real varía según absorción, rugosidad, estado de la superficie y método de aplicación.

IMPORTANTE

El rendimiento indicado corresponde a cada mano. La cobertura final dependerá del número de manos aplicado y de las características del sustrato.

Barrera Antihongo

CARACTERÍSTICAS Y MANTENIMIENTO

- Película ultralavable y resistente al frote, diseñada para facilitar la limpieza frecuente.
- Acción antimanchas que ayuda a mantener las superficies en buen estado.
- Hidrorrepelencia superficial adecuada para ambientes interiores húmedos.
- Alta durabilidad y película resistente para baños, cocinas, lavaderos y otros ambientes húmedos.

PRESENTACIÓN Y COLOR

Presentación	4 L
Color	Blanco

La percepción del blanco puede variar según iluminación, tipo de superficie, textura y condiciones de observación.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
- Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio).

Primeros Auxilios (en contacto con)

- Piel: lavar con abundante agua y jabón.
- Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Inhalación prolongada: ventilar.
- Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Blindaflex, de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Blindaflex. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Blindaflex se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.