

FICHA TÉCNICA

BLINDAJE REFLECTIVO

Impermeabilizante elastomérico reflectivo premium para techos de losa y chapa



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeabilizante elastomérico de base acuosa para techos de losa y chapa, formulado con resina ligante 100% acrílica y terminación blanca reflectiva. Forma una película continua y flexible que protege la cubierta frente al agua y favorece la reflexión de la radiación solar.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Tipo de producto	Impermeabilizante elastomérico reflectivo para techos de losa y chapa
Resina ligante	100% acrílica
Base	Acuosa
Color	Blanco reflectivo
Rendimiento mínimo	1 kg/m ² de superficie terminada
Secado entre manos	6 a 8 horas, según condiciones ambientales
Curado final aproximado	7 días, según temperatura, humedad y espesor aplicado
Presentaciones	20 kg y 5 kg

ANTES DE APLICAR

MEZCLAR ENÉRGICAMENTE ANTES DE USAR. Homogeneizar completamente el contenido antes de iniciar la aplicación y volver a mezclar si el producto permaneció en reposo.

CONDICIONES GENERALES DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar firme, limpia, seca y libre de polvo, grasa, verdín, suciedad, contaminantes y material flojo o mal adherido.
- Reparar previamente grietas, juntas, encuentros, tornillos, orificios y sectores deteriorados que requieran tratamiento específico.
- En recubrimientos existentes o chapas prepintadas, verificar previamente adherencia y compatibilidad mediante una prueba en un sector representativo.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Losas y carpetas cementicias - hormigón - chapa galvanizada correctamente preparada - fibrocemento - baldosas cementicias o porosas adecuadas - recubrimientos acrílicos existentes en buen estado.

CONTINÚA → PREPARACIÓN SEGÚN EL SUSTRATO

En la página siguiente: preparación específica para losas, hormigón, chapa galvanizada nueva y chapa galvanizada envejecida o con presencia de óxido.

Blindaje Reflectivo

PREPARACIÓN SEGÚN EL SUSTRATO

1. LOSAS, HORMIGÓN Y SUSTRATOS CEMENTICIOS

- En superficies nuevas, dejar curar el hormigón o sustrato cementicio como mínimo 28 días antes de impermeabilizar.
- La superficie debe presentar una pendiente mayor al 1%, sin resaltos ni depresiones que favorezcan la acumulación de agua. Las aristas y ángulos deben estar redondeados.
- Eliminar lechada superficial, polvo, eflorescencias, grasas, hongos y materiales mal adheridos.
- Reparar microfisuras, grietas, juntas y encuentros antes de aplicar. Las grietas activas o de mayor dimensión requieren un tratamiento específico.
- Primera mano: diluir con 20% de agua. Manos siguientes: aplicar sin diluir.

2. CHAPA GALVANIZADA NUEVA

- Eliminar suciedad, grasa, aceites y contaminantes superficiales.
- Tratar con desoxidante fosfatizante apto para acero galvanizado, siguiendo estrictamente las instrucciones de su fabricante. Enjuagar completamente y dejar secar antes de aplicar.
- Primera mano: aplicar preferentemente sin diluir. Si fuera necesario para mejorar la trabajabilidad, puede diluirse con hasta 10% de agua. Manos siguientes: aplicar sin diluir.

3. CHAPA GALVANIZADA ENVEJECIDA O CON PRESENCIA DE ÓXIDO

- Eliminar suciedad, grasas y todo material flojo. Remover mecánicamente óxido suelto o escamas.
- Tratar con desoxidante fosfatizante apto para galvanizado; enjuagar y dejar secar completamente.
- Cuando existan sectores donde la protección galvanizada se haya perdido y aparezca corrosión ferrosa, tratar esas áreas con un convertidor de óxido compatible antes de aplicar Blindaje Reflectivo.
- Reparar y sellar previamente tornillos, solapes, orificios, juntas y discontinuidades con un material compatible con el sistema impermeabilizante.
- Primera mano: aplicar preferentemente sin diluir. Si fuera necesario para mejorar la trabajabilidad, puede diluirse con hasta 10% de agua. Manos siguientes: aplicar sin diluir.

APLICACIÓN PASO A PASO

1. Homogeneizar	Mezclar enérgicamente el producto antes de usar.
2. Primera mano	Superficies cementicias porosas: diluir con 20% de agua. Chapas correctamente preparadas: aplicar preferentemente pura; si fuera necesario, diluir con hasta 10% de agua.
3. Secado entre manos	Dejar secar aproximadamente 6 a 8 horas antes de aplicar la siguiente mano. El tiempo puede variar según temperatura, humedad y ventilación.
4. Manos siguientes	Aplicar el producto puro, habitualmente en 2 a 3 manos, o las necesarias, hasta alcanzar el consumo mínimo total de 1 kg/m².
5. Terminación	Verificar que la película quede uniforme, continua y sin sectores con falta de material.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Tanto el sustrato como la temperatura ambiente deben estar comprendidos entre 10°C y 30°C. Aplicar sobre superficie seca, una vez evaporado el rocío, preferentemente durante la mañana y con tiempo suficiente para que la película seque antes de la humedad nocturna. No aplicar si existe probabilidad de lluvia durante el trabajo o dentro de las 24 horas posteriores a la última mano. No aplicar sobre superficies mojadas, con condensación o agua acumulada.

RENDIMIENTO

Presentación	Rendimiento de referencia*	Consumo mínimo
20 kg	hasta aprox. 20 m²	1 kg/m²
5 kg	hasta aprox. 5 m²	1 kg/m²

* Rendimiento orientativo calculado sobre el consumo mínimo especificado. La absorción, rugosidad, perfil de la chapa y estado del sustrato pueden aumentar el consumo.

HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA

- Aplicar con rodillo, pincel o equipo airless adecuado para este tipo de recubrimientos.
- Las herramientas utilizadas se lavan con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto seque.

RECOMENDACIONES Y CONSERVACIÓN

- El curado final aproximado se alcanza a los 7 días, dependiendo de la temperatura, la humedad y el espesor aplicado.
- Producto no inflamable.
- Mantenga el envase cerrado, en un lugar seco y bien ventilado, tapado y alejado de la humedad y de fuentes de calor.
- Blindaje Reflectivo es un impermeabilizante reflectivo; no sustituye materiales aislantes térmicos de masa, placas u otros sistemas definidos por resistencia térmica.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
- Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio).

Primeros Auxilios (en contacto con)

- Piel: lavar con abundante agua y jabón.
- Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Inhalación prolongada: ventilar.
- Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Blindaflex, de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Blindaflex. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Blindaflex se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.