

FICHA TÉCNICA

BLINDAJE TRANSPARENTE

Impermeabilizante transparente satinado para superficies con terminación a la vista



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeabilizante transparente de base acuosa, formulado para sellar y proteger superficies porosas con terminación a la vista. Forma una película transparente satinada, hidrorrepelente y resistente a la exposición exterior, que ayuda a reducir el ingreso y la absorción de agua conservando visible la textura del material y pudiendo realzar ligeramente su tonalidad natural.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Tipo de producto	Impermeabilizante transparente para superficies porosas con terminación a la vista
Resina ligante	100% acrílica
Base	Acuosa
Color	Transparente
Terminación	Transparente satinada
Rendimiento orientativo	Hasta aprox. 10 m ² /kg, según absorción y rugosidad de la superficie
Secado entre manos	4 a 6 horas, según temperatura, humedad y absorción del sustrato
Número de manos	1 mano diluida + 2 a 3 manos puras
Presentaciones	20 kg, 10 kg y 4 kg

ANTES DE APLICAR

MEZCLAR ENÉRGICAMENTE ANTES DE USAR. Homogeneizar completamente el contenido antes de iniciar la aplicación y volver a mezclar si el producto permaneció en reposo.

CONDICIONES GENERALES DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar perfectamente limpia, seca, firme y libre de polvo, grasa, aceites, hongos, verdín, salitres o eflorescencias, partes flojas y materiales mal adheridos.
- Eliminar cualquier pintura, barniz, cera, sellador o recubrimiento previo que impida la correcta absorción o adherencia del producto.
- En superficies previamente tratadas o de comportamiento desconocido, realizar una prueba de compatibilidad y terminación en un sector poco visible.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Ladrillo visto - lajas y piedras porosas - tejas - fibrocemento - hormigón visto - bloques cementicios - cerámicas sin esmaltar - pisos y otras superficies porosas compatibles.

CONTINÚA → PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

En la página siguiente: preparación según el tipo de superficie, esquema de aplicación y condiciones climáticas.

Blindaje Transparente

PREPARACIÓN SEGÚN LA SUPERFICIE

1. LADRILLO VISTO, BLOQUES Y HORMIGÓN POROSO

- Eliminar polvo, suciedad, restos de obra, partes flojas, hongos, verdín y eflorescencias antes de aplicar.
- Si existen salitres o eflorescencias, removerlos completamente. Cuando se utilicen productos de limpieza o tratamientos químicos, enjuagar abundantemente y dejar secar por completo antes de pintar.
- En sustratos cementicios nuevos, respetar un curado mínimo de 28 días antes de aplicar el producto.
- Primera mano: diluir con 20% de agua. Manos siguientes: aplicar sin diluir.

2. LAJAS, PIEDRAS POROSAS Y CERÁMICAS SIN ESMALTAR

- La superficie debe estar seca, limpia, libre de ceras, grasas, siliconas, selladores y cualquier contaminante que dificulte la penetración o adherencia.
- En lajas colocadas, verificar que las juntas se encuentren correctamente tomadas y firmes antes de aplicar.
- Realizar una prueba previa en un sector poco visible para evaluar absorción, apariencia y realce de tono.
- Primera mano: diluir con 20% de agua. Manos siguientes: aplicar sin diluir.

3. TEJAS Y FIBROCEMENTO

- Eliminar polvo, suciedad, musgos, hongos, verdín y partes flojas. La superficie debe quedar completamente seca antes de aplicar.
- Reparar previamente fisuras, piezas deterioradas, juntas o encuentros que requieran tratamiento específico.
- Primera mano: diluir con 20% de agua. Manos siguientes: aplicar sin diluir.

APLICACIÓN PASO A PASO

1. Homogeneizar	Mezclar enérgicamente el producto antes de usar.
2. Primera mano	Diluir con 20% de agua y distribuir uniformemente sobre la superficie seca y preparada.
3. Secado entre manos	Dejar secar aproximadamente 4 a 6 horas antes de aplicar la siguiente mano. El tiempo puede variar según temperatura, humedad y absorción del sustrato.
4. Manos siguientes	Aplicar 2 a 3 manos puras adicionales, o las necesarias para obtener una película uniforme y continua.
5. Terminación	La terminación es transparente satinada. Según la porosidad, color y naturaleza del material, puede producir un ligero realce de la tonalidad natural.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Aplicar con el sustrato seco y en condiciones ambientales favorables. Se recomienda trabajar con temperatura de sustrato y ambiente entre 10°C y 30°C. No aplicar si existe probabilidad de lluvia durante el trabajo o dentro de las 24 horas posteriores a la última mano. Evitar aplicar sobre superficies mojadas, con condensación o agua retenida.

Blindaje Transparente

RENDIMIENTO

Presentación	Cobertura orientativa*	Rendimiento
20 kg	hasta aprox. 200 m²	hasta aprox. 10 m²/kg
10 kg	hasta aprox. 100 m²	hasta aprox. 10 m²/kg
4 kg	hasta aprox. 40 m²	hasta aprox. 10 m²/kg

* Valores orientativos. El rendimiento real varía según porosidad, absorción, rugosidad, cantidad de manos y método de aplicación. La superficie puede demandar mayor consumo.

HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA

- Aplicar con rodillo o pincel adecuados para este tipo de recubrimientos. En superficies o trabajos específicos puede utilizarse equipo de pulverización compatible.
- Las herramientas utilizadas se lavan con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto seque.

APARIENCIA, RECOMENDACIONES Y CONSERVACIÓN

- Blindaje Transparente forma una película transparente satinada; transparente no significa invisible.
- La apariencia final puede variar según el color, absorción, textura y rugosidad de la superficie. Realizar siempre una prueba previa en un sector poco visible.
- La terminación puede realzar ligeramente el color natural del sustrato.
- Producto no inflamable.
- Mantenga el envase cerrado, en un lugar seco y bien ventilado, tapado y alejado de la humedad y de fuentes de calor.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
- Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio).

Primeros Auxilios (en contacto con)

- Piel: lavar con abundante agua y jabón.
- Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Inhalación prolongada: ventilar.
- Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Blindaflex, de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Blindaflex. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Blindaflex se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.