


LETTEGROUT

Sigillante per fughe cementizio, antibatterico e flessibile

- Antibatterico e resistente alle muffe
- Idrorepellente
- Resistente ai cicli di gelo/disgelo
- Buone proprietà applicative e di lavaggio
- Superficie liscia ed ampia gamma di colori (26 colori)
- Per interni, esterni e per immersione continua
- Soddisfa i requisiti delle norme EN 13888, CG2WA
- Per fughe da 1 a 6 mm di larghezza
- Permeabile al vapore
- Adatto per pavimenti e rivestimenti riscaldati
- EC1: a bassissime emissioni



CAMPI DI APPLICAZIONE:

LETTEGROUT viene usato per la stuccatura di mosaico vetroso, piastrelle vetrificate, argilla completamente vetrificata, listelli e pavimenti di clinker, piastrelle per pavimenti in bagni, docce, sale e terrazze balconi e portici così come in facciate, piscine, aree commerciali e su massetti flottanti e riscaldati.

Inoltre LETTEGROUT é adatto per la stuccatura di pietre naturali se le caratteristiche proprie della pietra naturale lo permettono senza decolorazioni.



ASSISTENZA
TECNICA



GARANZIA
ASSICURATIVA



MEETING
TECNICI



PER USO
PROFESSIONALE

VOCE DI CAPITOLATO:

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere stuccati con un sigillante cementizio antibatterico e flessibile, resistente alle muffe, idrorepellente, certificato EC1 R PLUS conforme alla norma EN 13888 classe CG2WA, tipo LETTEGROUT di Benfer.

MODALITÀ D'USO:

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

Una volta che l'adesivo ha fatto presa a sufficienza raschiare le fughe, successivamente inumidire e pulire la superficie delle piastrelle. L'adesivo deve essere completamente indurito per evitare decolorazioni. Inumidire preventivamente in modo uniforme le superfici molto porose con acqua.

I giunti devono essere puliti e liberi da agenti separanti. Il momento per cominciare la stuccatura dipende dall'adesivo usato e va da 2 a 72 ore. Con posa a malta il cemento deve essere sufficientemente indurito ed asciutto in modo uniforme. Non stuccare superfici con temperature diverse (per esempio sotto l'esposizione diretta al sole). La consistenza dello stucco può essere adattata in funzione della porosità, del materiale da rivestimento e del sottofondo.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Mescolare LETTEGROUT con acqua pulita in un contenitore pulito. Utilizzare dai 1,2 ai 1,3 litri di acqua a seconda della consistenza desiderata.

Aggiungere 5 kg di LETTEGROUT e mescolare con un miscelatore, fino a formare una pasta omogenea e senza grumi. Raccomandiamo di utilizzare un miscelatore appropriato che lavori a 300-500 giri/minuto. Dopo un tempo di riposo di 4 minuti rimescolare ancora il sigillante. Per evitare variazioni di colore mantenere lo stesso rapporto di impasto.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

Lavorare LETTEGROUT sui muri e nei pavimenti con una spatola per sigillante esercitando una leggera pressione e passare le fughe in diagonale per riempire completamente i vuoti facendo attenzione a rimuovere l'eccesso di materiale.

Una volta che il sigillante ha cominciato ad indurire, (provare con il test tattile) lavare i contorni dei giunti. Dopo ulteriori 10-15 minuti risciacquare a fondo con la spugna.

Dopo l'indurimento iniziale, togliere i residui di stucco pulendo con una spugna leggermente inumidita.

Potenziati pellicole di malta devono essere lavate via dopo alcune ore usando una spugna con acqua pulita. Non usare stracci asciutti per pulire perché c'è il rischio di decolorazione in quanto il sigillante secco all'esterno può essere mescolato con quello ancora morbido.

Proteggere le fughe fresche da alte temperature, vento, pioggia o gelo che possono influenzare negativamente la stagionatura.

In condizioni climatiche avverse (bassa umidità, correnti d'aria, vento) e con piastrelle ceramiche molto assorbenti, il sigillante per fughe indurrà meglio se la sede della fuga è stata trattata con acqua pulita (inumidendo con la spugna).













L'acqua di lavaggio deve essere cambiata spesso con acqua pulita. Per piastrelle ceramiche con superfici profilate, ruvide o porose, o con pietre naturali rustiche si raccomanda fare un test su un'area di prova (preferibilmente inumidire leggermente la superficie o impermeabilizzare con un prodotto adatto prima di stuccare). Il momento del risciacquo è determinato dal tipo di piastrella e dal clima prevalente. Lasciare la superficie dopo un tempo di attesa adeguato senza lavare il giunto.

AVVERTENZE:

- Il sigillante che ha già cominciato ad indurire non può essere reso ancora lavorabile attraverso l'aggiunta di acqua o di sigillante fresco. Questo aumenta il pericolo di variazioni di tono del colore.
- Non cospargere di polvere o rimuovere il sigillante con materiale asciutto. Questo aumenterebbe il rischio di decolorazione dovuta ad una separazione delle componenti.
- Utilizzare solo acqua e attrezzi puliti.
- Pulire accuratamente il sottofondo prima di cominciare a stuccare.
- Rispettare i tempi di indurimento degli adesivi e del cemento. Stuccando troppo presto si può causare la decolorazione.
 - Proteggere il sigillante da un troppo rapido asciugamento dovuto a correnti d'aria o forte esposizione alla luce solare, proteggendolo possibilmente con teli di plastica o con una ripetuta reumidificazione delle fughe.
- Proteggere il sigillante finché non si è indurito, dalla pioggia e dal gelo.
- Non aggiungere INDURENTE a LETTEGROUT.
- L'uso di LETTEGROUT non sostituisce l'impermeabilizzazione.
- Per una manutenzione e pulizia regolare della superficie stuccata raccomandiamo di usare materiali per la pulizia neutri. Dopo la pulizia, la superficie deve essere risciacquata con acqua pulita. Fare attenzione al diverso grado di assorbimento del sottofondo e dei fianchi della fuga.
 - Effetti irregolari dell'umidità dovuti alla costruzione del sottofondo, alla malta di allettamento, dalle variazioni di temperatura o dal rivestimento del pavimento, possono portare differenze di colore nelle fughe, che non inficiano la qualità del sigillante e che con condizioni ambientali favorevoli si possono normalizzare sempre di più. Non diamo garanzie contro variazioni di sfumatura del colore.
 - Nelle più pesanti condizioni di carico meccanico, come nel caso di pulizia con macchine pulitrici o esposizioni ad agenti chimici, utilizzare il nostro sigillante bicomponente epossidico ad alta durata
- Prima della stuccatura dei giunti perimetrali e quelli di dilatazione riempirli con strisce o profili di materiale comprimibile per sostenere la struttura del sigillante.
- Se è necessaria una pulizia con acido le fughe devono essere bagnate a sufficienza.
- In una area deve essere utilizzato solo materiale con lo stesso numero di lotto.
 - Un'umidità adeguata deve essere prevista per un'ottima idratazione del cemento. Questo è particolarmente importante per le piastrelle e le pietre non assorbenti, in quanto non possono immagazzinare acqua!
- Fare riferimento alle specifiche proprietà del prodotto quando si incollano pietre naturali e ricomposte (tendenza alla decolorazione). Se esistono dubbi fare una prova. Per la stuccatura di pietre naturali
- Proteggere le aree che non debbono essere trattate con LETTEGROUT.

Per favore osservare la scheda di sicurezza europea valida.

LETTEGROUT colori

Colore	Colore	Codice	Confezione	Confezione/Europallet
	Bianco	Bianco	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Bianco	Bianco	Sacco da 20 kg	63 sacchi / Europallet
	Manhat tan	Manhattan	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Grigio chiaro	7035	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Grigio chiaro	7035	Sacco da 20 kg	63 sacchi / Europallet
	Grigio	7042	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Grigio	7042	Sacco da 20 kg	63 sacchi / Europallet
	Grigio tortora	Grigio	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Grigio tortora	tortora	Sacco da 20 kg	63 sacchi / Europallet
	Grigio	Grigio	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	cemento	tortora	Sacco da 20 kg	63 sacchi / Europallet
	Grigio	7030	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	cemento	7030	Sacco da 20 kg	63 sacchi / Europallet
	Antracite	7037	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Antracite	7037	Sacco da 20 kg	63 sacchi / Europallet
	Nero	9004	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Off white	Off white	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Crema marfil	9001	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Travertino	Travertino	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Beige	1013	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Camel	1001	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Nocciola	Nocciola	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Caramello	Caramello	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Tabacco	8007	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Marrone	8011	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Testa di moro	8017	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Giallo	1012	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Verde	6019	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Smeraldo	6024	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Crocus	Crocus	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Azzurro	5012	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Blu	5013	Sacco da 5 kg	Scatola da 4 sacchi/27 scatole
	Rosa	3014	Sacco da 5 kg	
	Rosso	3003	Sacco da 5 kg	
	maranello			

N.B. I colori di questa scheda sono riprodotti il più fedelmente possibile, ma sono comunque indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.

LETTEGROUT - Consumo -

LETTEGROUT per fughe da 1 a 6 mm
Consumo di sigillante: kg per 10 m² di superficie rivestita

Formato piastrelle (cm)	Spessore (cm)	Larghezza fughe (mm)					
		1	2	3	4	5	6
1 x 1	0,3	8,50	17,0				
2 x 2	0,4	5,30	10,6				
2,5 x 2,5	0,4	4,30	8,50	12,8			
2,5 x 2,5	1,0	10,9	21,9	32,8			
5 x 5	0,4	2,40	4,90	7,30	9,70	12,2	14,6
10 x 10	1,0	3,00	6,10	9,10	12,2	15,2	18,2
10 x 10	0,6	1,80	3,60	5,50	7,30	9,10	10,9
12,5 x 12,5	1,0	2,40	4,90	7,30	9,70	12,2	14,6
10 x 20	0,8	1,80	3,60	5,50	7,30	9,10	10,9
15 x 15	1,4	3,00	6,00	8,90	11,9	14,9	17,9
15 x 15	0,8	1,70	3,40	5,10	6,80	8,50	10,2
24 x 11,5	1,2	2,60	5,10	7,70	10,2	12,8	15,3
24 x 11,5	2,0	4,30	8,50	12,8	17,0	21,3	25,5
20 x 20	1,4	2,10	4,30	6,40	8,50	10,6	12,8
20 x 20	0,8	1,20	2,40	3,60	4,90	6,10	7,30
20 x 25	0,8	1,10	2,20	3,30	4,40	5,50	6,60
25 x 25	1,0	1,20	2,40	3,60	4,90	6,10	7,30
25 x 33	1,0	1,20	2,40	3,60	4,90	6,10	7,30
30 x 30	1,5	1,80	3,60	5,50	7,30	9,10	10,9
30 x 30	0,8	1,00	1,90	2,90	3,90	4,90	5,80
30 x 5	1,0	3,60	7,30	10,9	14,6	18,2	21,9
33 x 33	0,8	1,00	1,90	2,90	3,90	4,90	5,80
40 x 40	1,0	0,90	1,80	2,70	3,60	4,60	5,50
30 x 60	1,0	0,90	1,80	2,70	3,60	4,60	5,50
60 x 60	1,0	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60

PULIZIA: La pulizia dei rivestimenti va effettuata con feltro o spugna umida prima che il sigillante abbia iniziato la presa.

CONSUMO: vedi tabella.

CONFEZIONI: Tutti i colori sono disponibili in sacchi da 5 kg, 4 sacchi per scatola di cartone, 27 scatole per europallet 120x80x105h.

CONSERVAZIONE: all'asciutto nelle confezioni originali chiuse, le confezioni aperte devono essere sigillate ed usate appena possibile

DURATA: 24 mesi (5 kg sacchi alluminio), 12 mesi (20 kg sacchi carta).

DATI TECNICI DEL PRODOTTO	
Conforme alla normativa:	EN 13888 CG2WA
Consistenza:	Cemento, inerti minerali, additivi di alta qualità e pigmenti
Colori:	26 colori (vedi tabella)
Massa volumica apparente:	1,20 kg/dm ³
Granulometria massima:	0,2 mm
Pericolo di nocività:	No. Possibile irritazione di pelle e occhi per contatto dovuta al cemento contenuto
Infiammabilità:	No
Rapporto di impasto:	27% di acqua corrispondenti a 1,3–1,4 litri di acqua/sacco da 5 kg 2-
Tempo di miscelazione:	3 minuti (miscelatore 300 - 500 giri/minuti)
Consistenza di impasto:	Malta cremosa
Massa volumica dell'impasto:	1,90 kg/dm ³
Tempo di vita dell'impasto (Pot Life):	30 minuti a + 23°C
Temperatura di applicazione:	Da +5°C a +35°C
Larghezza di applicazione:	Da 1 mm a 6 mm
Transitabilità leggera:	Dopo 24 ore
Messa in servizio:	Dopo 3 giorni
Indurimento finale:	Dopo 14 giorni
Resistenza all'umidità:	Ottima
Resistenza all'invecchiamento:	Ottima
Resistenza alla temperatura:	Da -30°C a +90°C
Conservazione e Durata:	24 mesi (5 kg sacchi alluminio), 12 mesi (20 kg sacchi carta) All'asciutto nelle confezioni originali chiuse, le confezioni aperte devono essere sigillate ed usate appena possibile

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.