

试验报告


试验时间：2016.1.2

试验室温：10℃

试验编号：312

试验批号：No.123

试验力-挠度曲线图：



实验结果记录表：

材料	试件宽度 (b/mm)	试件厚度 (h/mm)	跨距 (Ls/mm)	最大弯曲力 (Fbb/kN)	最大挠度 (f/mm)	弯曲弹性 直线斜率 (mE/Mpa)	最大弯曲强度 (Rbb/MPa)
板材	180	20	160	208.5686	9.2207	27.0899	0.6952