



م ق م : ٢٤٧٩ / ٢٠٠٦

الأكياس البلاستيك المستخدمة فى تعبئة الألبان

جمهورية مصر العربية
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة



تاريخ الاعتماد : ٢٠٠٦/١٢/٥

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٨٤٥٥٢٢ – ٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٨٤٥٥٠٤

moi@idsc.net.eg

بريد الكترونى :

www.eos.org.eg

موقع الكترونى :



م ق م ٢٠٠٦ / ٢٤٧٩

مقدمة

المواصفة القياسية رقم ٢٠٠٦/٢٤٧٩ الخاصة " بالأكياس البلاستيك المستخدمة في تعبئة الألبان " ، تلغى وتحل محل آخر إصدار لها عام ١٩٩٣ .

تم ترتيب بنودها طبقا للقرار الوزاري رقم ٢٠٠٢/١٦٣ .

قام بإعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم ١٧/٣ الخاصة " بعبوات وبطاقات المواد الغذائية "



الأكياس البلاستيك المستخدمة في تعبئة الألبان

١ المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الأساسية والمعايير الوصفية الواجب توافرها في الأكياس البلاستيك المستخدمة في تعبئة اللبن المبستر واللبن المعقم .

٢ الاشتراطات الأساسية

١ / ٢ يراعى ما جاء بالمواصفة القياسية رقم ٢١٤٤ الخاصة بالشروط العامة للعبوات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية .

٢ / ٢ يجب تعقيم العبوات قبل التعبئة لضمان صلاحية اللبن طول مدة الصلاحية المحددة له .

٣ / ٢ يكون الفيلم المستخدم في صناعة الأكياس متجانس في السمك وقابل للحام الحرارى ويحتفظ باللحم (الغلق الجيد المحكم) بعد التعبئة وأثناء التخزين والتداول .

٤ / ٢ يكون الفيلم المستخدم في صناعة الأكياس قابل للطباعة ولا يسمح بنفاذ أو انتقال الأحبار إلى المادة المعبأة بالداخل .

٥ / ٢ يكون الفيلم المستخدم في صناعة الأكياس خالى من الثقوب والكرمشة والتنايا الطولية والأثرية .

٦ / ٢ تكون الأكياس خالية من البكتريا الممرضة وسمومها .

٧ / ٢ يجب ألا تعطى العبوة (الكيس) أى رائحة للبن المعبأ .

٨ / ٢ تكون الخامات الداخلة في تصنيع الأكياس مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها .

٣ الخامات

١ / ٣ تصنع الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة اللبن المبستر من البولى الايثيلين منخفض الكثافة (طبقتين) أبيض معتم .

٢ / ٣ تصنع الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة اللبن المعقم من ثلاث طبقات ، الوسطى من البولى أميد (رمادى اللون) والطبقتين الخارجيتين من البولى إيثيلين منخفض الكثافة ذو لون أبيض معتم .
على أن تكون مواصفات كل من البولى إيثيلين منخفض الكثافة – والبولى أميد كما هى بالجدول المرفق .



٤ المعايير الوصفية

- ١ / ٤ يراعى فى تصميم العبوة الملائمة للاستخدام والاستهلاك وظروف التداول .
- ٢ / ٤ لا تستخدم أى مادة ضارة بالصحة فى تصنيع الأكياس .

٥ التعبئة والتخزين

- ١ / ٥ يكون الفيلم المستخدم فى صناعة الأكياس على هيئة بكر ومغلف بالبلاستيك تحت تفريغ لحمايته من الرطوبة والأتربة والتلوث والاحتفاظ بها فى حالة جيدة أثناء التداول والتخزين .
- ٢ / ٥ يراعى التخزين فى مخازن جيدة التهوية ، نظيفة ، جافة ، خالية من الحشرات والقوارض ومطابقة للشروط الصحية الخاصة بذلك .
- ٣ / ٥ ترص البكرات ويوضح عليها البيانات التالية :
 - ١ / ٣ / ٥ اسم المنتج وعلامته التجارية
 - ٢ / ٣ / ٥ اسم الخامة
 - ٣ / ٣ / ٥ تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة الإنتاجية
 - ٤ / ٣ / ٥ بلد المنشأ واسم وعنوان المستورد فى حالة الاستيراد



جدول (١)

مواصفات البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي الأמיד

الخاصية	الخامة	بولي إيثيلين منخفض الكثافة	بولي أميد
العائد (م ^٢ / كجم)		٤٢,٦	٣٨,٣
مقاومة الشد MPa		٨,٦ – ١٧,٣	٩,٦٧ – ٦٩
الاستطالة حتى القطع (%)		٥٠٠	٢٥٠ – ٤٠٠
مقاومة القطع جم / ٢٥ ميكرون		٢٠٠ – ٣٠٠	٤٠٠ – ٥٠٠
مقاومة الانفجار (نيوتن / م ^٢)		٣٣٠	٤١٥
انتقالية بخار الماء (جم / م ^٢ / يوم) رطوبة نسبية ٩٠٪ ، ودرجة حرارة ٣٨° س		١٥ – ٢٠	٤٠ – ٨٠
نفذية الأكسجين سم ^٣ / م ^٢ ٢٤ ساعة ضغط جوى		٣٠٠٠٠ – ٤٠٠٠٠	١٩٠٠
* العائد : المساحة السطحية بالمتر المربع لكل كيلو جرام لفيلم سمكه ٢٥ ميكرون			



٦ المصطلحات الفنية

العائد yield

٧ المراجع

B.S.1133 Sec. 22/1989

Packaging code

Sec. 22 Packaging in plastic containers .

الجهات التي اشتركت فى وضع المواصفة

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (١٧ / ٣) والخاصة بعبوات وبطاقات المواد الغذائية والتي يضم تشكيّلها الجهات التالية :

- الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
- غرفة الصناعات الغذائية
- المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان
- مصلحة الكيمياء
- هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
- مصلحة الرقابة الصناعية
- شركة بسكو مصر
- وزارة التضامن الاجتماعى
- شركة مصر للألبان



«الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة»

- ١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
- ٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة .
- ٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :
 - إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
 - التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
 - الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة للمنتجات للمواصفات القياسية.
 - تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
 - تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.
- تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.
- ٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.
- ٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.
- ٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.
- ٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيماوية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.
- ٨- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكاوىهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.
- ٩- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.



ES: 2479/ 2006

PLASTIC SACKS USING FOR PACKAGING MILK

ICS : 55.080.....

**Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality**