



م ق م : ٢٨٥٥ / ٢٠٠٦

عبوات البولي إيثيلين تری فثالیت المستخدمة فی تعبئة المواد الغذائية

جمهورية مصر العربية
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة



تاريخ الاعتماد : ٢٠٠٦/٢/٨

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٨٤٥٥٢٢ – ٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٨٤٥٥٠٤

moi@idsc.net.eg

بريد الكترونى :

www.eos.org.eg

موقع الكترونى :



م.ق.م ٢٨٥٥ / ٢٠٠٦

مقدمة

م.ق.م رقم ٢٨٥٥/٢٠٠٦ الخاصة بالعبوات البولي اثيلين مخرى فتاليت المستخدمة فى تعبئة المواد الغذائية تلغى و تحل محل آخر إصدار لها عام ١٩٩٥، تم إعادة ترتيب بنودها طبقا للقرار الوزارى ٢٠٠٢/١٦٣.

قام باعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم ١٧/٣ الخاصة بعبوات وبطافات المواد الغذائية



عبوات البولى إيثيلين ترى فثاليت المستخدمة فى تعبئة المواد الغذائية


١- المجال

١/١ تحتص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الأساسية والمعايير الوصفية للعبوات البلاستيك المصنعة من خام البولى إيثيلين ترى فثاليت المستخدمة فى تعبئة المواد الغذائية.

٢/١ لاتختص هذه المواصفة بالألواح أو الفيلم المصنع من خام بولى إيثيلين ترى فثاليت

٢- التركيب الكيمائى

الصيغة البنائية :



٣- الاشتراطات الأساسية

١/٣ يجب أن تكون المادة الخام المستخدمة فى تصنيع العبوات من الدرجة المصرح بها فى تعبئة المواد الغذائية .

٢/٣ تحافظ العبوة على خواص المنتج من حيث الطعم والرائحة ولا تتفاعل معه.

٣/٣ تكون النفاذية فى الحدود المسموح بها دوليا .



٤/٣ يراعى ماجاء بالمواصفة القياسية رقم ٢١٤٤ الخاصة بالشروط العامة للعبوات البلاستيكية المستخدمة فى تعبئة المواد الغذائية.

٥/٣ أن تتحمل العبوة الضغوط والصدمات وتكون مقاومة للانفجار .

٦/٣ تكون فوهة العبوة سليمة قابلة للغلق باحكام

٧/٣ لا يحدث تغيير فى لون ومظهر العبوة خلال التخزين وتحت الظروف العادية للتداول سواء كانت فارغة أو معبأة بالمادة الغذائية.

٨/٣ يكون جدار العبوة ذا سمك منتظم وخالى من النتوءات والنتيئات أو أى تشوهات أخرى

٩/٣ فى حالة إضافة ألوان أثناء التصنيع تكون الألوان المستخدمة من المسموح بها صحيا .

١٠/٣ تكون مواصفات المادة الخام المصنع منها العبوات كما يلى :

١/١٠/٣ لا تزيد نسبة الرطوبة على ٠,٠٠٥ %

٢/١٠/٣ قوة الامتصاص ٠,٠٢ % بعد النقع فى المادة على درجة حرارة ٢٣ م لمدة ٢٤ ساعة ، ٠,١ % بعد النقع فى المادة على درجة حرارة ١٠٠ ° س لمدة ساعتين .

٣/١٠/٣ الوزن النوعى يتراوح بين ١,٣٧ – ١,٤٠ .

٤/١٠/٣ نسبة الاستطالة ٣٠٠ % حتى القطع .

٥/١٠/٣ نقطة الانصهار تتراوح بين ٢٥٠ – ٢٦٥ ° س .

٦/١٠/٣ نسبة الانكماش عند درجة حرارة ١٥٠ ° س لمدة ٣٠ دقيقة كما يلى :

- فى الاتجاه الطولى : ١,٨ %

- فى الاتجاه العرضى : ٠,٤ %

١١/٣ لا يزيد تركيز الاستيالدهيد المنفرد من العبوة فى الفراغ الرأسى للعبوة الشفافة عديمة اللون بعد تعبئتها بالنيتروجين وتخزينها على درجة حرارة ٢٠ س لمدة ٢٤ ساعة على ٣ ميكروجرام / لتر وبالنسبة للعبوة الشفافة الملونة لا يزيد تركيز الاستيالدهيد على ١٢ ميكرو جرام / لتر .



٤- المعايير الوصفية

١/٤ تكون السماحية فى السعة الكلية للعبوة التى تم حفظها فى درجة حرارة ٢٠ س لمدة ثلاثة أيام $\pm$ ٠,٠٨ %

٢/٤ لايزيد الانحراف عن العمودية للعبوة الفارغة على ٢,٤ م (٠,٠٩٤ بوصة)

٣/٤ يكون جدار العبوة ذا سمك منتظم وخالى من النتوءات والتثنيات وأية تشوهات أخرى

٤/٤ أن تحتفظ العبوة بوضعها العمودى على السطح الأفقى .

٥- العبوات والبيانات

يتم وضع وحدات العبوات داخل عبوة حاوية مدون عليها باللغة العربية البيانات التالية أو على بطاقةها الأصلية – ويجوز كتابة هذه البيانات بإحدى اللغات الاجنبية الاخرى بجانب اللغة العربية : -

١/٥ إسم الشركة المنتجة والعنوان والعلامة التجارية

٢/٥ عدد العبوات داخل العبوة الحاوية

٣/٥ اللون

٤/٥ تاريخ الانتاج

٥/٥ عبارة صنع فى مصر فى حالة الانتاج المحلى – أو بلد المنشأ فى حالة الاستيراد.

٦- المصطلحات الفنية

بولى اثيلين تريفثاليت Poly Ethylene Terephthalate

٧- المراجع

The wilcy Encyclopedia of rac Kaging Technology 1986



الجهات التي اشتركت فى وضع هذه المواصفات

- الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة •
- الشركة المصرية الأوربية للدائن .
- شركة طابا .
- هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
- مصلحة الكيمياء .
- شركة بسكو مصر .
- شركة حلوانى إخوان .
- شركة الكوكا كولا العالمية
- المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان
- مصلحة الرقابة الصناعية •
- وزارة التموين •
- الجمعية المصرية لتطوير التعبئة والتغليف •



«الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة»

- ١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
- ٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.
- ٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :
 - إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
 - التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
 - الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة للمنتجات للمواصفات القياسية.
 - تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
 - تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.
- تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشترطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.
- ٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.
- ٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.
- ٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.
- ٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيميائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.
- ٨- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكاوىهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.
- ٩- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.



ES: 2855/ 2006

**CONTAINERS POLY ETHYLENE
TEREPHTHALATE USED FOR
PACKAGING FOODS**

ICS : 67.250.....

**Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality**