

Ambarite™ PU NIPU Autonivelante

FICHA TÉCNICA (TDS)

Revestimiento de Suelo Industrial de Poliuretano Sin Isocianatos (NIPU)

1. Descripción del Producto

Pavimento continuo autonivelante de dos componentes (A + B) de origen bio-basado. Diseñado para ofrecer una protección tenaz frente al desgaste mecánico y agentes químicos en áreas de tráfico pesado, garantizando un proceso de aplicación completamente libre de emisiones tóxicas para el personal aplicador.

2. Propiedades Físicas y Mecánicas (Cura Completa a 7 días)

- **Relación de Mezcla:** Establecida según lote (A:B en peso, indicada en envase).
- **Tiempo de trabajabilidad (Pot Life @ 20 °C):** 35 – 45 minutos.
- **Secado al tacto (@ 20 °C):** 12 horas (Tránsito peatonal ligero a las 24 h).
- **Resistencia al impacto:** Excelente (Elastómero con memoria estructural, libre de fisuras por asentamiento de soporte).
- **Resistencia Química:** Alta estabilidad frente a aceites, combustibles, ácidos diluidos y soluciones desinfectantes.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS / SDS - Resumen REACH)

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH)

- **Identificación de la sustancia:** Ambarite™ PU NIPU (Componentes A y B).
- **Identificación del peligro:**
 - **Diferencial Nantor: ¡Cero Isocianatos!** Al no contener isocianatos, se eliminan por completo las frases de riesgo H332 (Nocivo en caso de inhalación), H334 (Puede provocar síntomas de alergia o asma si se inhala) y las restricciones de uso profesional restrictivas impuestas por la UE para los diisocianatos.
 - **Clasificación estándar:** Puede causar leve irritación por contacto prolongado con la piel (H315).
- **Medidas en caso de vertido accidental:** Absorber con material inerte (arena, tierra, serrín) y desechar conforme a la normativa local. Al no ser un residuo peligroso derivado de isocianatos, su gestión ambiental es significativamente más sencilla y económica.