

Ambarite™ UV Medical

FICHA TÉCNICA (TDS)

Resina de Grado Médico para Impresión 3D (SLA/DLP/LCD - 405 nm)

1. Descripción del Producto

Fotopolímero bio-basado de ultra-alta precisión diseñado específicamente para aplicaciones biomédicas en **Cirugía Ortopédica, Traumatología, Neurocirugía y Odontología**. Formulado a partir de nuestra matriz patentada de sacarosa y aceite de colza funcionalizado, garantiza un entorno quirúrgico libre de toxicidad sistémica y una estabilidad dimensional absoluta.

2. Propiedades Físicas y Mecánicas (Tras Post-Curado)

- **Contracción Volumétrica:** 1,5\% - 2,0\% (Precisión micrométrica garantizada).
- **Dureza Superficial:** 80 - 83 Shore D .
- **Resistencia a la Tracción:** 50 - 58 MPa .
- **Módulo de Flexión:** 2,5 - 2,8 GPa .
- **Viscosidad (@ 25 °C):** 250 - 350 mPa·s (Excelente fluidez en cubeta).
- **Biocompatibilidad:** Libre de lixiviación de bisfenoles (sin disruptores endocrinos), metales pesados o compuestos oncogénicos.

3. Parámetros de Impresión y Post-Procesado Sugeridos

- **Longitud de onda de curado:** 405 nm .
- **Tiempo de exposición por capa:** 1,8 - 2,5 s (Monocromo, capa de 50µm).
- **Limpieza:** Baño en Alcohol Isopropílico (IPA) de grado médico durante un máximo de 3 minutos, asistido por ultrasonidos. Secado completo con aire a presión.
- **Post-Curado UV:** 15 a 20 minutos en cámara UV de 405 nm a una temperatura constante de 60 °C para asegurar la biocompatibilidad total.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS / SDS - Resumen REACH)

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH)

- **Identificación de la sustancia:** Ambarite™ UV Ortho.
- **Identificación del peligro:**
 - **Atención:** H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave.
 - **Diferencial Nantor:** Exento de clasificación H340/H350 (No mutágeno, No oncogénico) y libre de disruptores endocrinos (Sin Bisfenol A ni ftalatos).
- **Primeros auxilios:**
 - **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua y jabón neutro. No utilizar disolventes.

- *Contacto con los ojos:* Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
- **Manipulación y almacenamiento:** Almacenar en envases originales herméticamente cerrados, protegidos de la luz solar directa y a temperaturas entre 15 °C y 30 °C.