

Ambarite™ UV Color:

Fabricante: Nantor Resinas S.L.U

P.E.Miraflores nave 4. Zaragoza 50720 España

B26954453

www.nantor.es

PRODUCTO D: Ambarite™ UV Color

FICHA TÉCNICA (TDS)

Resina de Ingeniería de Alta Resistencia y Estabilidad Cromática (405 nm)1. Descripción del Producto

Fotopolímero bio-basado de alta resistencia mecánica, formulado con una gama de colores a la carta. Gracias a su matriz purificada de sacarosa y colza, está **completamente libre de compuestos tóxicos y olores nocivos**, lo que la hace idónea para la impresión de objetos de uso diario, juguetes y utensilios destinados al contacto directo, continuo e íntimo con la piel y cavidades humanas.

2. Propiedades Físicas y Mecánicas (Tras Post-Curado)

- **Contracción Volumétrica:** 2,5% - 3,5% (Excelente estabilidad dimensional).
- **Dureza Superficial:** 82 - 85 Shore D.
- **Resistencia a la Tracción:** 55 - 62 MPa.
- **Velocidad de Curado:** Ultra-rápida (Alta reactividad molecular que reduce los tiempos de exposición en un 20% frente a resinas estándar).
- **Estabilidad de Pigmento:** Cero sedimentación. Utiliza una dispersión nanométrica de pigmento que evita la decantación en impresiones de larga duración (+24 horas).
- **Emisiones:** Cero vapores corrosivos o ácidos (Protección activa del hardware, pantallas LCD y elementos ópticos de la impresora).

3. Parámetros de Impresión y Post-Procesado Sugeridos

- **Longitud de onda de curado:** 405 nm.
- **Tiempo de exposición por capa:** 1,5 - 2,2 s (Pantallas monocromo, capas de 50 µm).
- **Lavado:** Baño en Alcohol Isopropílico (IPA) o lavavajillas ultrasónico con base agua/detergente suave durante 3-5 minutos.
- **Post-Curado UV:** 10 a 15 minutos bajo lámpara de 405 nm.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS / SDS - Resumen REACH)

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH)

- **Identificación de la sustancia:** Ambarite™ UV Color (en todas sus variantes cromáticas).
- **Identificación del peligro:**
 - *Clasificación leve:* H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel (solo en estado líquido antes de curar).

- **Diferencial de Pureza Nantor:**
 - **Sin disruptores endocrinos** ni compuestos lixiviables perjudiciales.
 - **Sin vapores orgánicos volátiles (COVs):** Se puede manipular sin máscara de gases en espacios normalmente ventilados.
 - Fórmula hipoalergénica una vez completamente curada y post-procesada, apta para contacto íntimo.
- **Primeros auxilios:**
 - *Contacto con la piel:* Lavar con agua y jabón neutro. Al ser una fórmula basada en sacarosa y aceites vegetales, la afinidad y agresividad con la piel es mínima en comparación con los acrilatos de origen fósil.
 - *Inhalación:* No requiere medidas especiales debido a la práctica ausencia de presión de vapor y olor.
- **Almacenamiento:** Conservar en botellas de HDPE opacas, bien cerradas, en un lugar fresco (15 °C - 28 °C) y seco. Agitar ligeramente antes de usar si lleva meses almacenada (aunque no presente sedimentación visual).