

備考2(7) 腐食性物質の判定基準に関する国内法令 - 該当条文

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1の備考2(7) 腐食性物質の判定基準を、判定条件と結果の対応が分かるように整理して表示しています。

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1

備考2(7) 腐食性物質の判定基準

(7) 腐食性物質

(i) 判定の原則

腐食性物質の容器等級は、次の表に定めるところにより判定するものとする。

腐食性物質の容器等級の判定基準

腐食性物質の容器等級の判定基準	容器等級
試験物質を被験動物の皮膚に3分間接触させたときに、60分以内に皮膚に対する不可逆的な損傷を起こすもの	I
試験物質を被験動物の皮膚に60分間接触させたときに、14日以内に皮膚に対する不可逆的な損傷を起こすもの（容器等級Iに該当するものを除く。）	II

腐食性物質の容器等級の判定基準	容器等級
次の(1)又は(2)に該当するもの(1) 試験物質を被験動物の皮膚に4時間接触させたときに、14日以内に皮膚に対する不可逆的な損傷を起こすもの（容器等級Ⅰ及びⅡに該当するものを除く。）(2) 55℃において、試験物質中に鋼及びアルミニウムの試験片を一定時間浸漬したときに、次式により計算される1年当たりの浸食度が6.25mmを超えるもの（ただし、鋼又はアルミニウムのいずれか一方の試験片による試験において、容器等級Ⅲに該当すると判定された場合には、一方の試験片による試験は必要としない。）$W \times 10 \times 365 \text{ (mm)} \div d \times S \times T$この式において、W、d、S及びTは、それぞれ、次の値を表すものとする。W 試験片の質量減少量(g) d 試験片の材料の密度(g/cm³) S 試験片の浸漬面積(cm²) T 試験片の浸漬日数(日)	Ⅲ

注 1	IMDGコード2.8.3に規定する腐食性物質の試験によるものとする。ただし、混合物についてはIMDGコード2.8.4に規定する試験の結果により判定して差し支えない。2 容器等級ⅠからⅢまでに該当しないものは、腐食性物質には該当しない。
------------	--