Lab moisture sample log (oven-dry, 105 °C) / Журнал лабораторных проб влажности (сушка при 105 °C)

Take the sample right after the squeeze device; three replicates per sampling point. Residual moisture (wet basis) W = (Tin+wet − Tin+dry) / (Tin+wet − Tin) × 100 %. Dry to constant mass. Enter the mean W in the app tab Lab immediately and mark the column In app (x). Пробу брать сразу после отжимного устройства, 3 повтора. Влажность (на влажную массу) W = (Бюкс+влажн. − Бюкс+сух.) / (Бюкс+влажн. − Бюкс) × 100 %. Среднее W сразу ввести во вкладку Лаборатория.

Plant / Предприятие | Machine ID / ID машины | Date / Дата | Shift / Смена | Operator / Оператор | Oven / balance ID / Шкаф / весы

Sample # Проба №	Time Время	Stage / bowl Ступень / ванна	Rep. Повт.	Tin ID Бюкс №	Tin, g Бюкс, г	Tin + wet, g Бюкс + влажн., г	Tin + dry, g Бюкс + сух., г	W, %	Mean W, % Среднее W, %	In app (x) В прил. (x)	Initials Подпись

Repeat W if replicates differ by more than 1.5 pp. / Повторить, если повторы отличаются более чем на 1,5 п.п.