

Марка стали	углерод	хром	молибден	марганец	ваннадий	никель	кобальт	кремний	твердость
12C27	0.60	13.5	-	0.4	-	-	-	0.4	57-59
13C26	0.68	13.0	-	0.7	-	-	-	0.4	58-60
14-4CrMo	1.05	14.0	4.0	0.5	-	-	-	0.3	60-62
154CM	1.05	13.5-14.0	4.0	0.5	0.4	-	-	0.3-0.8	58-62
19C27	0.95	13.5	-	0.7	-	-	-	0.4	61-62
420	0.15	12.0-14.0	-	1.0	-	-	-	1.0	49-53
420HC	0.40-0.50	13.0	0.6	0.4	0.3	-	-	0.4	56-58
440A	0.65-0.75	16.0-18.0	0.8	1.0	-	-	-	1.0	55-57
440B	0.75-0.95	16.0-18.0	0.8	1.0	-	-	-	1.0	57-59
440C	0.95-1.20	16.0-18.0	0.8	1.0	-	-	-	1.0	57-59
5Cr15MoV	0.45-0.50	14.5-15.0	0.6	0.4	0.1	-	-	0.0	55-57
8Cr13MoV	0.80	13.0-14.5	0.2	1.0	0.1	0.2	-	1.0	58-59
9Cr13CoMoV	0.85	13.5	0.2	1.0	0.2	-	1.0	1.0	58-60
9Cr18MoV	0.95	17-19	1.0	0.8	-	0.1	-	0.8	58-60
ATS-34	1.05	14.0	4.0	0.4	-	-	-	0.4	59-61
ATS-55	1.00	14.0	0.6	0.5	-	-	0.4	0.4	59-61
AUS-10	0.95-1.10	13.0-14.5	0.10-0.31	0.5	0.10-0.27	0.5	-	1.0	58-60
AUS-4	0.40-0.45	13.0-14.5	-	1.0	-	0.5	-	0.0	55-57
AUS-6	0.55-0.65	13.0-14.5	-	1.0	0.10-0.25	0.5	-	1.0	55-57
AUS-8	0.70-0.75	13.0-14.5	0.10-0.30	0.5	0.10-0.26	0.5	-	1.0	57-59

BG-42	1.15	14.5	4.0	0.5	1.2	-	-	0.3	61-62
CPM-154	1.05	14.0	4.0	0.6	-	-	-	0.8	59-61
CPM-M4	1.42	4.0	5.2	—	4.0	-	-	0.6	60-62
CPM-S30V	1.45	14.0	2.0	—	4.0	-	-	0.5	59-61
CPM-S35VN	1.34	14.0	2.0	0.5	3.0	-	-	0.5	59-61
CPM-S60V	2.15	17.0	0.4	0.4	5.5	-	-	0.4	58-60
CPM-S90V	2.30	14.0	1.0	0.5	9.0	-	-	0.5	56-58
D-2	1.40-1.60	11.0-13.0	0.70-1.20	0.6	1.1	0.3	-	0.3	57-61
ELMAX	1.70	18.0	1.0	0.3	3.0	-	-	0.8	58-62
G-2	0.90	15.5	0.3	0.6	-	-	-	0.4	56-58
GIN-1	0.90	15.0-17.0	0.3	0.6	-	-	-	0.4	56-58
H1	0.15	14.0-16.0	0.50-1.50	2.0	-	6.0-8.0	-	3.0-4.5	57-58
K110	1.40-1.65	11.0-13.0	0.8	0.4	1.0	-	-	0.5	58-60
LV-03	0.95	13.5	-	0.7	-	-	-	-	58-60
LV-04	0.90	18.0	1.2	0.7	0.1	-	-	-	59
M-2	0.95-1.05	3.8-4.5	4.75-6.50	0.15-0.40	2.25-2.75	0.3	-	0.2	61-63
M390	1.90	20.0	1.0	0.3	4.0	-	-	0.7	60-62
N690	1.07	17.0	-	-	0.1	-	1.5	0.4	60
T5MoV	0.50	14.0	0.4	-	0.2	-	-	-	56-58
T6MoV	0.60	14.2	0.7	-	0.1	0.2	-	1.0	54-56
VG-10	0.95-1.05	14.5-15.5	0.90-1.20	0.5	0.10-0.30	-	1.30-1.50	-	59-61

X-15 TN	0.42	15.6	1.7	0.5	0.3	0.3	-	0.2	58-60
ZDP-189	3.00	20.0	1.3	-	0.1	-	-	-	64-66