



INDUSTRIAL PACKING AND GASKETS



INDUPACK 1930K



5ta Calle 0-69 zona 9
Guatemala, Guatemala.
PBX: 2506-8100
www.agroinco.com

- *Textiles de fibra de vidrio y fibra cerámica resistentes a altas temperaturas
- *Empaquetadura y junta de estanqueidad
- *Ingeniería de materiales plásticos

- *Láminas de caucho
- *Materiales aislantes térmicos y acústicos
- *Materiales de aislamiento eléctrico

Ficha técnica

Descripción:

La INDUPACK 1930K está hecho de fibra de aramida, fibra vegetal, fibra mineral,

NR+NBR y otras cargas químicas, comprimidas y calandradas bajo alta temperatura y presión en forma de pliego. Sustituye las láminas de asbesto-caucho esencial y completamente.

Aplicación:

Es adecuado para agua, vapor a alta temperatura, aire comprimido, junta de tubería, válvula, intercambiador de calor, etc. Puede también ser



Item	Valor	Observación
Densidad(g/cm3)	1.8-1.9	-
Presión (Bar)	mayor a 80	-
Resistencia a la temp. (Cdeg.)	mayor a 300	-
Compresibilidad (%)	>12	ASTM F36A
Recuperación (%)	>45	ASTM F36A
Resistencia a la tracción(Mpa)	>9	ASTM F152
Coefficiente de envejecimiento	>0.9	GB3987
Relajación del estrés(%)	<20	ASTM F38
Fuga de gas (ml/min.)	<0.2	DIN3535/4
Flexibilidad	sin grietas	ASTM F147
Resistencia al aceite por debajo de 10Mpa, 30Min. en Temperatura normal.	Ninguna fuga	-
Aceite ASTM #3 bajo 150C+5H Aumento de peso (%)	<20	ASTM F146
Aceite ASTM #3 bajo 150C+5H Aumento de espesor (%)	<20	ASTM F146
Combustible ASTM A por debajo de 230C+5H Aumento de peso (%)	<15	ASTM F146
Combustible ASTM A por debajo de 230C+5H Aumento de espesor (%)	<15	ASTM F146