

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

VỮA KHÔ TRỘN SẴN - MAC 5.0

Vữa khô trộn sẵn

Phân loại: Mac 5.0

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SHV01/M5 – VỮA KHÔ TRỘN SẴN

- Mô tả: Vữa khô trộn sẵn công nghiệp thông dụng, được cấp phối định lượng đồng nhất từ xi măng Portland, cát sạch sấy khô phân cấp hạt và tro bay, đáp ứng yêu cầu vữa cấp cường độ M5 theo thiết kế.
- Ứng dụng: Sử dụng cho công tác xây, trát/tô tường, cán nền và sửa chữa, hoàn thiện bề mặt phẳng trong nhà và ngoài trời.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BƯỚC 1 – CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ và đục tẩy các mảng vữa thừa. Tưới ẩm bão hòa bề mặt gạch/tường trước khi xây, trát tối thiểu 30 phút, không để đọng nước, nhằm hạn chế bề mặt hút nước quá nhanh.

BƯỚC 2 – TRỘN VỮA

Cho khoảng 85% lượng nước sạch (9–11 lít/bao 50 kg) vào bồn trộn, từ từ đổ vữa SHV01/M5 vào và khuấy máy 3–5 phút đến khi hỗn hợp dẻo mịn, đồng nhất. Bổ sung lượng nước còn lại nếu cần, không vượt quá 22%. Ủ vữa 3–5 phút, khuấy lại 1 phút trước khi sử dụng và dùng hết trong vòng 60 phút.

BƯỚC 3 – THI CÔNG

Đối với công tác xây, thi công mạch vữa dày 10–12 mm và gõ tràn đều mạch. Đối với công tác trát, chiều dày mỗi lớp 10–15 mm; nếu trát dày trên 15 mm, chia thành nhiều lớp, cách nhau tối thiểu 24 giờ và cào nhám lớp trước khi thi công lớp tiếp theo. Xoa phẳng khi vữa đã se mặt.

BƯỚC 4 – BẢO DƯỠNG

Sau 12–24 giờ thi công, tiến hành phun sương hoặc tưới ẩm nhẹ 2–3 lần/ngày, duy trì liên tục trong 3 ngày đầu để hỗ trợ quá trình đóng rắn và phát triển cường độ của vữa.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Xây tường

430–450

KG/M³

Trát tường

20–22

KG/M²/CM

Cán nền

30–35

KG/M²

Vữa khô trộn sẵn

Phân loại: Mac 5.0

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử	Yêu cầu tiêu chuẩn (TCVN 4314:2022)	Kết quả điển hình (SHV01/M5)
Dạng ngoài / Màu sắc	Cảm quan	Bột khô, màu xám	Bột khô xám đồng nhất
Kích thước hạt lớn nhất	TCVN 3121-1:2022	Vữa xây: $\leq 5,0$ mm; hoàn thiện thô: $\leq 2,5$ mm; hoàn thiện mịn: $\leq 1,25$ mm	Cát qua rây 2.5 mm
Tỷ lệ nước trộn	Hướng dẫn NSX	Theo công bố/hướng dẫn của nhà sản xuất	18-22% khối lượng
Thời gian ủ vữa	Hướng dẫn NSX	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất	3-5 phút
Thời gian sử dụng sau khi trộn	TCVN 3121-8:2022	Theo công bố/hướng dẫn của nhà sản xuất	≤ 60 phút
Độ lưu động (xòe)	TCVN 3121-3:2022	Vữa thường: xây 165-195 mm; hoàn thiện 175-205 mm	195-205 mm
Khả năng giữ độ lưu động	TCVN 3121-8:2022	$\geq 65\%$ (vữa không có vôi/đất sét); $\geq 75\%$ (vữa có vôi hoặc đất sét)	$\geq 65\%$
Cường độ chịu nén ở 28 ngày	TCVN 3121-11:2022	$\geq 5,0$ MPa (M5)	5,0-8,0 Mpa
Cường độ bám dính	TCVN 3121-12:2022	Theo thỏa thuận giữa các bên (TCVN 4314:2022 không quy định mức chung)	0,2-0,4 Mpa
Thời gian bắt đầu đông kết	TCVN 3121-9:2022	≥ 150 phút	220-300 phút

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

- Đóng gói: Bao bì có lớp lót chống ẩm, khối lượng tịnh bao Jumbo cung cấp theo yêu cầu.
- Bảo quản: Bảo quản tại nơi khô ráo, thoáng mát, kê trên pallet gỗ và cách mặt đất tối thiểu 10 cm.
- Hạn sử dụng: 01 tháng kể từ ngày sản xuất khi bao bì còn nguyên vẹn và được bảo quản đúng điều kiện.

Vữa khô trộn sẵn

Phân loại: Mac 5.0

CHỨNG CHỈ TCVN 4314:2022


GreenCert®

GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

Chứng nhận sản phẩm/ This is to certify that:

VỮA KHÔ TRỘN SẴN
PREMIXED DRY MORTAR

Kiểu loại/ Type: Chi tiết tại Quyết định số: 50825c/QĐ-GC ngày 02/07/2025/
Detail in Decision No.: 50825c/QĐ-GC dated July 2, 2025

Được sản xuất bởi/ Produced by:

CÔNG TY TNHH KEO VỮA SÔNG HỒNG
SONG HONG MORTAR COMPANY LIMITED

Địa chỉ trụ sở/ Office address:

Sân hô 6-30, KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên/
San ho 6-30, Vinhomes Ocean Park 2 Urban Area, Nghĩa Tru Commune, Hung Yen Province

Địa chỉ sản xuất/ Manufacturing address:

Thôn Ninh Tập, Xã Châu Ninh, Tỉnh Hưng Yên/
Ninh Tap Village, Chau Ninh Commune, Hung Yen Province

Phù hợp với tiêu chuẩn/ Conforms to the standard:

TCVN 4314:2022
Tiêu chuẩn Quốc gia về Vữa xây dựng
National Standard for Mortar for masonry

Phương thức chứng nhận/ Certification method:

Phương thức 5/ Method 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
(Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12th, 2012 and Circular No. 02/2017/TT-BKHCN dated March 31st, 2017 Ministry of Science and Technology)

Số Giấy chứng nhận/ Certificate No: **6015250002.GC**

Ngày cấp/ Signed date: **02/07/2025**

Ngày hết hạn/ Expiry date: **01/07/2028**

Chứng chỉ này sẽ mất hiệu lực nếu sản phẩm của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát định kỳ của GreenCert/ This certificate will lapse if the customer's product does not pass GreenCert's periodic monitoring assessment.

Truy xuất
Traceability



Được sử dụng dấu chứng nhận
Approved to bear certification mark



Giám đốc
Director


Lê Văn Minh



BM.21.GC.09
02/01/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GREENCERT

📍 24 Phú Xuân 2, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng

☎ 02366.505.868 📧 greencertcb@gmail.com 🌐 greencert.com.vn

Vữa khô trộn sẵn

Phân loại: Mac 5.0

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM VỮA M5.0



CÔNG TY CỔ PHẦN THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN ASIA

PHÒNG THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Trụ sở: Số 19N7B khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

Địa chỉ PTN: DV22-LK 925, khu đất dịch vụ Đáo đất, Hàng bẻ, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 096.343.0285

Email: info.asiatesting@gmail.com

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số phiếu yêu cầu:14150.26/VLXD

Số thử nghiệm Vữa khô:26.001 ASIA-GREENCERT

Khách hàng:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GREENCERT

Địa chỉ:

24 Phú Xuân 2, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng

Biên bản giao mẫu:

50825.GC/BBGM-MR

Tên mẫu:

Vữa khô trộn sẵn-Vữa thường

Sản phẩm:

Vữa xi măng

Loại: Vữa xây M5.0

Nguồn gốc mẫu:

Công ty TNHH Keo vữa Sông Hồng

Địa chỉ lấy mẫu: Thôn Ninh Tập, Xã Châu Ninh, Tỉnh Hưng Yên

(Được đối chiếu ráp mã sau khi có kết quả thử nghiệm)

Tiêu chuẩn TN:

TCVN 3121:2022

Ngày nhận mẫu:

24/01/2026

Ngày TN Từ: 24/01/2026 đến

23/02/2026

STT	CÁC CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	MỨC YÊU CẦU	PP.THỬ NGHIỆM
1.	Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất (Dmax)	mm	2	≤ 5	TCVN 3121-1:2022
2.	Độ lưu động của vữa tươi - Vữa thường. (phương pháp bàn dẫn)	mm	177	165 - 195	TCVN 3121-3:2022
3.	Khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi (Vữa không có vôi và đất sét)	%	43.2	≤ 65	TCVN 3121-8:2022
4.	Thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi.	Min	188	≥ 150	TCVN 3121-9:2022
5.	Hàm lượng ion chloride trong vữa.	%	0.02	≤ 0.1	TCVN 3121-17:2022
6.	Cường độ chịu nén. R28 ngày tuổi được bảo dưỡng trong phòng TN	MPa	53.6	≥ 5.0	TCVN 3121-11:2022

Ghi chú:

Hà Nội, Ngày 23 Tháng 02 Năm 2026

THỬ NGHIỆM VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC







NGUYỄN KHÁNH NHI

NGUYỄN TRUNG VĂN

NGUYỄN NHƯ HIẾU

1) Các kết quả thử nghiệm chỉ đúng với mẫu thử nghiệm

SHK MORTAR

TÀI LIỆU
KỸ THUẬT
SẢN PHẨM