

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

VỮA KHÔ TRỘN SẴN - MAC 7.5

Vữa khô trộn sẵn

Phân loại: Mac 7.5

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SHV01/M7.5 – VỮA KHÔ TRỘN SẴN

- Mô tả: Vữa khô trộn sẵn công nghiệp, được cấp phối định lượng đồng nhất từ xi măng Portland PCB40, cát tuyển chọn sấy khô và phân cấp hạt, cùng tro bay tuyển mịn, đáp ứng yêu cầu vữa cấp cường độ M7.5 theo thiết kế.
- Ứng dụng: Sử dụng chuyên dụng cho công tác xây gạch nung, trát/tô tường trong nhà và ngoài trời, cán nền phẳng.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BƯỚC 1 – CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ và đục tẩy các mảng vữa thừa. Tưới ẩm bão hòa bề mặt gạch/tường trước khi xây, trát tối thiểu 30 phút, không để đọng nước, nhằm hạn chế bề mặt hút nước quá nhanh.

BƯỚC 2 – TRỘN VỮA

Cho khoảng 85% lượng nước sạch (9–11 lit/bao 50 kg) vào bồn trộn, từ từ đổ vữa SHV01/M7.5 vào và khuấy máy 3–5 phút đến khi hỗn hợp dẻo mịn, đồng nhất. Bổ sung lượng nước còn lại nếu cần, không vượt quá 22%. Ủ vữa 3–5 phút, khuấy lại 1 phút trước khi sử dụng và dùng hết trong vòng 60 phút.

BƯỚC 3 – THI CÔNG

Đối với công tác xây, thi công mạch vữa dày 10–12 mm và gõ tràn đều mạch. Đối với công tác trát, chiều dày mỗi lớp 10–15 mm; nếu trát dày trên 15 mm, chia thành nhiều lớp, cách nhau tối thiểu 24 giờ và cào nhám lớp trước khi thi công lớp tiếp theo. Xoa phẳng khi vữa đã se mặt.

BƯỚC 4 – BẢO DƯỠNG

Sau 12–24 giờ thi công, tiến hành phun sương hoặc tưới ẩm nhẹ 2–3 lần/ngày, duy trì liên tục trong 3 ngày đầu để hỗ trợ quá trình đóng rắn và phát triển cường độ của vữa.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Xây tường

430–450

KG/M³

Trát tường

20–22

KG/M²/CM

Cán nền

30–35

KG/M²

Vữa khô trộn sẵn

Phân loại: Mac 7.5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử	Yêu cầu tiêu chuẩn (TCVN 4314:2022)	Kết quả điển hình
Dạng ngoài / Màu sắc	Cảm quan	Bột khô, màu xám	Bột khô xám đồng nhất
Kích thước hạt lớn nhất	TCVN 3121-1:2022	Vữa xây: $\leq 5,0$ mm; hoàn thiện thô: $\leq 2,5$ mm; hoàn thiện mịn: $\leq 1,25$ mm	Cát qua rây 1.25mm Cát qua rây 2.5mm
Độ lưu động (xòe)	TCVN 3121-3:2022	Vữa thường: xây 165–195 mm; hoàn thiện 175–205 mm	190 – 200mm
Khả năng giữ độ lưu động	TCVN 3121-8:2022	$\geq 65\%$ (vữa không có vôi/đất sét); $\geq 75\%$ (vữa có vôi hoặc đất sét)	$\geq 75\%$
Thời gian bắt đầu đông kết	TCVN 3121-9:2022	≥ 150 phút	200 – 250phút
Cường độ nén ở 28 ngày	TCVN 3121-11:2022	$\geq 7,5$ MPa (M7.5)	8.0 – 10.0MPa
Cường độ bám dính	TCVN 3121-12:2022	Theo thỏa thuận giữa các bên (TCVN 4314:2022 không quy định mức chung)	0.3 – 0.6 MPa
Tỷ lệ nước trộn	Hướng dẫn NSX	Theo công bố/hướng dẫn của nhà sản xuất	~ 9 – 11 lít/ bao 50kg

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

- Đóng gói: Bao bì có lớp lót chống ẩm, khối lượng tịnh bao Jumbo và bap 50kg cung cấp theo yêu cầu.
- Bảo quản: Bảo quản tại nơi khô ráo, thoáng mát, kê trên pallet gỗ và cách mặt đất tối thiểu 10 cm.
- Hạn sử dụng: 01 tháng (Jumbo) và 06 tháng (bao 50kg) kể từ ngày sản xuất khi bao bì còn nguyên vẹn và được bảo quản đúng điều kiện.

Vữa khô trộn sẵn

Phân loại: Mac 5.0

CHỨNG CHỈ TCVN 4314:2022



GreenCert®

GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

Chứng nhận sản phẩm/ This is to certify that:

VỮA KHÔ TRỘN SẴN
PREMIXED DRY MORTAR

Kiểu loại/ Type: Chi tiết tại Quyết định số: 50825c/QĐ-GC ngày 02/07/2025/
Detail in Decision No.: 50825c/QĐ-GC dated July 2, 2025

Được sản xuất bởi/ Produced by:

CÔNG TY TNHH KEO VỮA SÔNG HỒNG
SONG HONG MORTAR COMPANY LIMITED

Địa chỉ trụ sở/ Office address:

San hô 6-30, KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên/
San ho 6-30, Vinhomes Ocean Park 2 Urban Area, Nghia Tru Commune, Hung Yen Province

Địa chỉ sản xuất/ Manufacturing address:

Thôn Ninh Tập, Xã Châu Ninh, Tỉnh Hưng Yên/
Ninh Tap Village, Chau Ninh Commune, Hung Yen Province

Phù hợp với tiêu chuẩn/ Conforms to the standard:

TCVN 4314:2022
Tiêu chuẩn Quốc gia về Vữa xây dựng
National Standard for Mortar for masonry

Phương thức chứng nhận/ Certification method:

Phương thức 5/ Method 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
(Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12th, 2012 and Circular No. 02/2017/TT-BKHCN dated March 31st, 2017 Ministry of Science and Technology)

Số Giấy chứng nhận/ Certificate No: **6015250002.GC**

Ngày cấp/ Signed date: **02/07/2025**

Ngày hết hạn/ Expiry date: **01/07/2028**

Chứng chỉ này sẽ mất hiệu lực nếu sản phẩm của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát định kỳ của GreenCert/ This certificate will lapse if the customer's product does not pass GreenCert's periodic monitoring assessment.

Truy xuất
Traceability

Được sử dụng dấu chứng nhận
Approved to bear certification mark

Giám đốc
Director

Nguyễn Văn Minh



BM.21.GC.09
02/01/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GREENCERT
9 24 Phú Xuân 2, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng
☎ 02366.505.868 ✉ greencertcb@gmail.com 🌐 greencert.com.vn

Phân loại: Mac 5.0

X TEST
THE BELIEF FOR NEW HEIGHTS
XTEST Hanoi Test Center
Trung Tâm Thử Nghiệm XTEST Hà Nội
Add: 98 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Contacts: 0869 129 209 / hn@xtest.vn / www.xtest.vn

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

/ PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES OF MOTAR FOR MASONRY

Trang/Page(s): 1/1

Ngày nhận mẫu/Received date: 28/05/2025

Ngày thử nghiệm/ Tested date: 28/05/25 - 27/06/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT

STT/ No	Tên chỉ tiêu/Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Yêu cầu /Requests TCVN 4314:2022	Phương pháp thử /Test methods
1	Cường độ nén /Compreness strength	Mpa			TCVN 3121-11 : 2022
	- 28 ngày/days		9.15	≥ 7.5	
2	Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất/Determine the largest aggregate particle size				TCVN 3121-1 : 2022
	Cỡ sàng /Sieve size	mm	2.5	≤ 5	
	Phần còn lại trên sàng /Remaining portion on sieve	%	0.00	0.0	
3	Độ lưu động/Consistence	mm	182.0	165 + 195	TCVN 3121-3 : 2022
4	Khả năng giữ độ lưu động/Determination of consistency retentivity	%	83.0	≥ 65	TCVN 3121-8 : 2022
5	Thời gian đông kết/Time of setting				TCVN 3121-9 : 2022
	- Bắt đầu/Initial	Phút/Min	177	≥ 150	
6	Hàm lượng Cl-/Cl- content	%	0.01	≤ 0.1	TCVN 3121-17 : 2022

1977 HANOI, VIETNAM

Nguyễn Việt Hoàng

Ghi chú/Note: 1. Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử (Khách hàng mang tới) / The results are only valid for the tested sample(s)

2. Chỉ được sao chép một phần kết quả thử nghiệm (được sao chép toàn bộ khi có sự đồng ý bằng văn

bản của XTEST HÀ NỘI/ May only be copied a parts of test report (allow full) only with a written acceptance by XTEST Hà Nội

ISO/IEC 17025:2017

Developed by

XTEST Vietnam

SHK MORTAR

TÀI LIỆU
KỸ THUẬT
SẢN PHẨM