



CÔNG TY CỔ PHẦN THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN ASIA

PHÒNG THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Trụ sở: Số 19N7B khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
Địa chỉ PTN: DV22-LK925 Khu đất dịch vụ đào đất, Hàng Bè, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại :0941.194.999 Email: info.asiateesting@gmail.com Website: asiateesting.com.vn

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số phiếu yêu cầu:13184.26/VLXD.ASIA-GREENCERT

Số thử nghiệm V.K.Dán gạch:26.008 ASIA-GREENCERT

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GREENCERT
Địa chỉ: 24 Phú Xuân 2, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
Biên bản giao mẫu: 50825.GC/BBGM-01
Số tem/kí hiệu: Tem niêm phong: 14475GC
Tên mẫu: Vữa cho bê tông nhẹ
Sản phẩm: Vữa cho bê tông nhẹ, vữa trát, (Vữa trát cho gạch nhẹ AAC) - M7,5
Nguồn gốc mẫu: Công ty TNHH Keo vữa Sông Hồng
Địa chỉ lấy mẫu: Thôn Ninh Tập, Xã Châu Ninh, Tỉnh Hưng Yên
(Được đối chiếu ráp mã sau khi có kết quả thử nghiệm)
Ngày nhận mẫu: 18/05/2026 Ngày thử nghiệm: Từ 18/05/2026 đến 17/06/2026

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	MỨC YÊU CẦU TCVN 9028:2011	PP.THỬ NGHIỆM
1.	Độ lưu động của vữa tươi - Vữa thường. (phương pháp bàn dẫn)	mm	193	180 - 210	TCVN 3121-3:2022
2.	Khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi (Vữa không có vôi và đất sét)	%	95	≥ 90	TCVN 3121-8:2022
3.	Thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi.	Phút	180	≥ 180	TCVN 3121-9:2022
4.	Hàm lượng ion chloride trong vữa.	%	0,02	≤ 0,1	TCVN 3121-17:2022
5.	Cường độ nén Mẫu thử 28 ngày tuổi.	N/mm ²	7,88	≥ 7,5	TCVN 3121-11:2022
7.	Thời gian điều chỉnh ^(*)	Phút	7:10'	≥ 5	TCVN 9028:2011
	Hệ số hút nước do mao dẫn ^(*)	kg/m ² .phú t ^{0,5}	0,11	≤ 0,2	TCVN 9028:2011
6.	Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất (Dmax) Phương pháp sàng khô				TCVN 3121-1:2022
	Cỡ sàng: KL trên sàng (g) KL sót tích lũy trên sàng (g) KL sót tích lũy trên sàng (%)				
	5 mm 0 0 0	-	-	-	
	2.5 mm 0,00 0,00 0,00	-	-	-	
	1.25 mm 102,21 8,66 8,66	-	-	-	
	0,630 mm 325,32 27,55 27,55	-	-	-	
	0,315 mm 288,25 24,41 24,41	-	-	-	
	0,14 mm 465,14 39,39 39,39	-	-	-	
	0,08 mm 1180,92 100,00 100,00	-	-	-	
*	Kích thước hạt lớn nhất bằng kích thước lỗ sàng lượng sót tích lũy trên sàng đó < 10 %	mm	1,25	≤ 1,25	

Ghi chú: Chỉ tiêu * sử dụng nhà thầu phụ

THỬ NGHIỆM VIÊN

PHAN VĂN TÚ

TRƯỞNG PHÒNG

NGUYỄN TRUNG VĂN

Hà Nội, Ngày 17 Tháng 06 Năm 2026

GIÁM ĐỐC



PHAN MINH ĐÔNG

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
- Không được trích dẫn một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của phòng thử nghiệm.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Không nhận khiếu nại về kết quả thử nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết hạn lưu mẫu theo quy định.

Ngày ban hành:12/12/2025