



CÔNG TY CỔ PHẦN THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN ASIA

PHÒNG THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Trụ sở: Số 19N7B khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
Địa chỉ PTN: DV22-LK925 Khu đất dịch vụ đào đất, Hàng Bè, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại :0941.194.999 Email: info.asiateesting@gmail.com Website: asiateesting.com.vn

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số phiếu yêu cầu:13184.26/VLXD.ASIA-GREENCERT

Số thử nghiệm V.K.Dán gạch:26.009 ASIA-GREENCERT

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GREENCERT
Địa chỉ: 24 Phú Xuân 2, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
Biên bản giao mẫu: 50825.GC/BBGM-01
Số tem/kí hiệu: Tem niêm phong: 14477GC
Tên mẫu: Vữa cho bê tông nhẹ
Sản phẩm: Vữa cho bê tông nhẹ, vữa xây lớp mỏng, (Vữa xây cho gạch nhẹ ALC) – M10
Nguồn gốc mẫu: Công ty TNHH Keo vữa Sông Hồng
Địa chỉ lấy mẫu: Thôn Ninh Tập, Xã Châu Ninh, Tỉnh Hưng Yên
(Được đối chiếu rập mã sau khi có kết quả thử nghiệm)
Ngày nhận mẫu: 18/05/2026 Ngày thử nghiệm: Từ 18/05/2026 đến 17/06/2026

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	MỨC YÊU CẦU TCVN 9028:2011	PP.THỬ NGHIỆM
1.	Độ lưu động của vữa tươi - Vữa thường. (phương pháp bàn dẫn)	mm	210	190 - 220	TCVN 3121-3:2022
2.	Khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi (Vữa không có vôi và đất sét)	%	95	≥ 90	TCVN 3121-8:2022
3.	Thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi.	Phút	188	≥ 180	TCVN 3121-9:2022
4.	Hàm lượng ion chloride trong vữa.	%	0,02	≤ 0,1	TCVN 3121-17:2022
5.	Cường độ nén Mẫu thử 28 ngày tuổi.	N/mm ²	10,25	≥ 10	TCVN 3121-11:2022
6.	Xác định cường độ bám dính	N/mm ²	0,77	≥ 0,4	TCVN 3121-12:2022
7.	Thời gian điều chỉnh ^(*)	Phút	6:15'	≥ 5	TCVN 9028:2011
8.	Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất (Dmax) Phương pháp sàng khô Cỡ sàng: KL trên sàng KL sót tích lũy trên sàng KL sót tích lũy trên sàng (g) (g) (%)				TCVN 3121-1:2022
	5 mm 0 0 0	-	-	-	
	2.5 mm 0,00 0,00 0,00	-	-	-	
	1.25 mm 85,20 8,19 8,19	-	-	-	
	0,630 mm 311,40 29,94 29,94	-	-	-	
	0,315 mm 255,10 24,53 24,53	-	-	-	
	0,14 mm 388,25 37,33 37,33	-	-	-	
	0,08 mm 1039,95 100,00 100,00	-	-	-	
*	Kích thước hạt lớn nhất bằng kích thước lỗ sàng lượng sót tích lũy trên sàng đó < 10 %	mm	1,25	≤ 1,25	

Ghi chú: Chỉ tiêu * sử dụng nhà thầu phụ

THỬ NGHIỆM VIÊN

PHAN VĂN TÚ

TRƯỞNG PHÒNG

NGUYỄN TRUNG VĂN

Hà Nội, Ngày 17 Tháng 06 Năm 2026

GIÁM ĐỐC

PHAN MINH ĐÔNG

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích dẫn một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của phòng thử nghiệm.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
4. Không nhận khiếu nại về kết quả thử nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết hạn lưu mẫu theo quy định.

Ngày ban hành: 12/12/2025