



Mã biểu mẫu	BM01.QT09.QA
Ngày ban hành	01/05/2021
Ngày sửa đổi	01/05/2021
Lần sửa đổi	0
Mã tiêu chuẩn	Phiên bản hiện tại
TC-PQA-017	00

Tên sản phẩm	CHÓT BỘ HƠI 58.3*8.8	Mã sản phẩm	N154	Mã tiêu chuẩn	Phiên bản hiện tại
				TC-PQA-017	00
Người soạn	Xem xét của QA	Xem xét của RD	Phê duyệt của BGD		
LÊ THỊ YẾN THANH	Nguyễn Văn Toàn	Nguyễn Thanh Tài	Lê Văn Cường		

1. Hình ảnh, Bản vẽ

2. Tiêu chuẩn kiểm tra :

Stt	Hạng mục		Tiêu chuẩn	Dụng cụ	Tần suất kiểm tra
1	Ngoại quan	Rỉ sét	Chỉ chấp nhận khi có mẫu giới hạn	Bảng mắt	QC : AQL 0.4/ từng lô nhập
		Sứt mẻ	Chỉ chấp nhận khi có mẫu giới hạn		
		Cong vênh, biến dạng	Chỉ chấp nhận khi có mẫu giới hạn		
		Bavia	Theo mẫu giới hạn Với yêu cầu không bén (gây đứt tay)		
		So sánh mẫu	Theo mẫu chuẩn		
2	Kích thước (mm)	A	58.3 ± 0.4	Thước cặp	QC: 5 pcs/ từng lô nhập
		B	5.8 +0 / - 0.1		
		C	8.8 +0 / - 0.15		
3	Tính năng	3.1	Test khả năng chống oxi hóa của linh kiện kim loại Phun muối trong 24 h. Sau đó, lau khô với khăn sạch để kiểm tra, Linh kiện không bị rỉ sét	Máy phun muối	QC: 5 pcs/ từng lô nhập
4	Nguyên vật liệu	SUS 304	Test nhanh bằng thuốc thử inox, Linh kiện không bị biến màu	Dung dịch	QC: 5 pcs/ từng lô nhập
5	Đóng gói		Tuân theo qui định đóng hàng nhập kho của Kho, Không được thiếu số lượng.	Bảng mắt	QC: 5 bịch/ từng lô nhập
6	Bảo quản		Bảo quản nơi khô ráo, Tránh ánh nắng trực tiếp Tránh các hóa chất gây ảnh hưởng tính chất sản phẩm : Acetone, Axít, ...	Bảng mắt	QC: 100%/ từng lô nhập

3. LỊCH SỬ PHIÊN BẢN CỦA TÀI LIỆU

STT	Phiên bản	Ngày cập nhật	Nội dung thay đổi	Ghi chú
1	00	01/08/2021	Phát hành lần đầu	
2				