

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Composición del material	Material de arcilla modificada
Instalación	Adhesivo acrílico o equivalente
Patente	Patente china n.º ZL 2019 2 0096552.5

DATOS DE ENSAYO

Certificado CE	EN 15102:2019	Conforme
Clasificación frente al fuego	GB/T 14402-2007 GB/T 20284-2006	Clase A2-S1
Ciclos de hielo-deshielo	ASTM C1026-13	Pérdida de peso -0,42 % Aspecto - Sin cambios visibles
Absorción de agua	ASTM C97/C97M-15	12,00 %
Densidad relativa aparente		1,83
Resistencia a las manchas	ANSI Z124.6-2007 Cláusula 5.2	Calificación total: 7,6 Profundidad máx. de mancha: 0,101 mm
Resistencia química	ANSI Z124.6-2007 Cláusula 5.5	Sin cambios visibles
Resistencia a la abrasión	ASTM C241/C241M-15	Puntuación total: 8
Coeficiente estático de fricción	ASTM C1028-07	En seco: 1,11 En húmedo: 0,70
Exposición UV - envejecimiento por luz	ASTM G154-12a Ciclo 1 ASTM D2244-154 ASTM 2616-12	Escala de grises 4,0 ΔE^*_{ab} 2,6

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sin PVC		No detectado
Sin ftalatos	EN 14372:2004	No detectado
Conforme en sílice cristalina respirable	Norma OSHA sobre sílice	La arcilla no forma parte de las sustancias señaladas en la norma OSHA
SVHC - Sustancias extremadamente preocupantes (151 sustancias)		No detectado - Conforme con REACH
COV - Compuestos orgánicos volátiles		No detectado - Clase A
Ficha de datos de seguridad - FDS	Preparada conforme al Reglamento de EE. UU. 29 CFR 1910.1200	