

NEWCONCRET

Concret Fix®

**Grouting de reparación
de secado rápido.**

Concret Fix® es un grouting cementicio monocomponente de alta resistencia y fraguado rápido, formulado para trabajos de reparación estructural en hormigón. Diseñado para intervenciones que requieren rápida puesta en servicio, ofrece excelentes propiedades mecánicas, gran adherencia y facilidad de aplicación en todo tipo de reparaciones. Gracias a su rápido secado, permite realizar el pulido de la superficie a las pocas horas de la aplicación, optimizando los tiempos de obra y facilitando procesos posteriores de terminación.

NUEVOS



Concret Fix®

Grouting de reparación de secado rápido.

USOS RECOMENDADOS

- Reparación de losas y superficies horizontales con desgaste.
- Reparación de pisos industriales y pistas aéreas.
- Nivelación de pisos y relleno de juntas de construcción.
- Reparación de estructuras hidráulicas y marinas.
- Intervenciones donde se requiere un grout de secado rápido y alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Permite el pulido a pocas horas de su aplicación gracias a su rápido fraguado.
- Ideal para reparación y reconstrucción de juntas en pisos de hormigón, ofreciendo una excelente adhesión y resistencia mecánica.
- Óptimo para bacheo y anclaje de maquinaria, brindando un soporte estructural sólido y duradero.
- Su ventaja diferencial es el rápido tiempo para alcanzar resistencia suficiente, permitiendo realizar pulidos en solo 24 horas, facilitando significativamente el trabajo del profesional pulidor y acelerando la puesta en servicio del área reparada.
- Estas características hacen de **Concret Fix®** la opción superior cuando se busca rapidez, resistencia y efectividad para trabajos específicos en pisos industriales.



FICHA TÉCNICA

Rendimiento

Aprox. 1,9 kg por litro de volumen a rellenar. Una bolsa rinde aprox. 13 litros de producto aplicado.

Preparación y Aplicación

Preparación de la superficie: El soporte debe estar limpio, libre de aceites, grasas o polvo. Se recomienda un corte vertical de al menos 10 mm en el perímetro de la reparación. Humedecer la zona a reparar sin dejar agua libre antes de aplicar.

Mezclado: Agregar entre 2,75 y 3,25 litros de agua por bolsa (11 a 13 % del peso del producto). Mezclar por 3 a 5 minutos con mezcladora adecuada o taladro de bajas revoluciones. No mezclar más material del que se pueda utilizar en 20 minutos.

Aplicación: Colocar el grout directamente en el área a reparar, evitando aplicar en capas. Puede ser terminado con la textura deseada una vez nivelado. Para grandes volúmenes o espesores, consultar al departamento técnico.

Curado

Mantener la superficie húmeda durante al menos 45 minutos. En espesores mayores, hasta 2 horas.

Vida útil y Almacenamiento

6 meses en envase cerrado, en lugar seco y protegido de la intemperie. Sensible a la humedad. No exponer a temperaturas extremas.

Seguridad e Higiene

Usar guantes, protección ocular y mascarilla durante su manipulación. Consultar la **Hoja de Seguridad** para mayor información sobre manejo seguro.