

NEWCONCRET

# Concret Max<sup>®</sup>

**Sellador protector de alto brillo para pisos duros.**

Concret Max es un sellador superficial acrílico de base acuosa, formulado para brindar **protección superior, alto brillo y fácil mantenimiento** a superficies de **hormigón, mármol, mosaico, terrazo y cemento alisado**. Forma una **micro película transparente y continua**, de **excelente adherencia y alto brillo**, que resiste rayas, manchas, tránsito y desgaste. Su **rápido secado** permite lustrarlo pocos minutos después de aplicado y habilitar al tránsito y lavado en pocas horas. Gracias a su fórmula exclusiva, **no se descascara ni se levanta**, permitiendo reaplicaciones sin necesidad de decapar. Es un producto **sin solventes, no tóxico y resistente a los rayos UV**, ideal tanto para interiores como para espacios con exposición solar.

NUEVO



[www.newconcret.com.ar](http://www.newconcret.com.ar)

# Concret Max<sup>®</sup>

**Sellador protector de alto brillo para pisos duros.**

## USOS RECOMENDADOS

- Pisos de **hormigón pulido o tratado químicamente**
- Superficies de **mosaico, mármol, terrazo y cemento alisado**
- Áreas de **tránsito medio a intenso**: depósitos, shoppings, escuelas, hospitales, oficinas
- **Espacios exteriores**, gracias a su resistencia UV
- Sectores donde se busca **brillo intenso y mantenimiento ágil**

## BENEFICIOS PRINCIPALES

- Brillo intenso y homogéneo desde la primera mano
- Alta resistencia al desgaste, rayas, manchas y tránsito
- Secado ultra rápido – permite habilitación y lustre en pocas horas
- No se descascara: admite reaplicaciones sin decapar
- Fórmula base agua – sin solventes, no tóxica y no inflamable
- **Resistente a los rayos UV**
- Mejora estética y facilita el mantenimiento
- Compatible con sistemas de pulido profesional



## FICHA TÉCNICA

### Preparación y Aplicación

**Preparación:** La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasas, ceras o selladores anteriores.

**Aplicación:** Aplicar con mopa plana o paño de microfibra, formando una capa delgada, pareja y sin charcos.

Realizar 2 a 3 manos cruzadas, dejando secar entre cada una.

**Lustrado:** Una vez seco, se recomienda lustrar con lustradora de alta velocidad (alta rotación) y pad blanco o de microfibra para realzar el brillo y nivelar la película.

No aplicar en superficies muy calientes o bajo condiciones de condensación. No diluir. No aplicar en exteriores bajo lluvia o humedad excesiva.

### Consumo y Rendimiento

**Hormigón pulido**

0,067 L/m<sup>2</sup>

**Hormigón alisado o poroso**

0,100 L/m<sup>2</sup>

Equivalente a un rendimiento de aproximadamente 15 m<sup>2</sup>/L en superficies pulidas y 10 m<sup>2</sup>/L en superficies porosas.

### Almacenamiento y Vida Útil

Conservar en lugar fresco, seco, alejado de heladas o calor extremo. Producto **no inflamable ni combustible**. Vida útil: 2 años, en envase original cerrado y sin abrir

### Precauciones de Uso / Seguridad e Higiene

Producto no tóxico y de bajo impacto ambiental. Utilizar **guantes y gafas de protección** durante la aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. No ingerir. Consultar la **Hoja de Seguridad** para más información.