

NEWCONCRET

Concret Fibra®

Macrofibra de polipropileno estructural – Refuerzo para hormigón

Concret Fibra es una macrofibra de polipropileno estructural diseñada para reemplazar total o parcialmente la malla electrosoldada en elementos de hormigón. Su incorporación mejora significativamente la resistencia a la fisuración, ya que actúa como refuerzo interno distribuyéndose en toda la masa, brindando un comportamiento más dúctil frente a las tensiones.

Su uso aumenta la estabilidad estructural, reduce los tiempos de colocación en obra y elimina tareas asociadas a la manipulación y corte de armaduras convencionales, evitando además problemas de corrosión.

Es una alternativa eficaz, segura y versátil para pavimentos industriales, plateas y pisos sometidos a tráfico pesado, así como para cualquier aplicación donde se requiera un refuerzo estructural eficiente y homogéneo.

NUEVO



Concret Fibra®

Macrofibra de polipropileno estructural – Refuerzo para hormigón

USOS RECOMENDADOS

- Pavimentos industriales y de alto tránsito
- Plateas y losas de fundación
- Pisos sometidos a cargas dinámicas e impactos
- Elementos de hormigón expuestos a fisuración por retracción
- Proyectos que requieran reducción de tiempos de colocación y optimización de mano de obra

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Reemplaza mallas metálicas no estructurales
- Aporta refuerzo tridimensional interno
- Controla y reduce la fisuración
- Optimiza el desempeño ante cargas dinámicas o impactos
- No se oxida, no se magnetiza y no requiere recubrimiento mínimo
- Se dispersa homogéneamente
- Mejora la ductilidad y estabilidad del hormigón

PROPIEDADES TÉCNICAS

- **Material:** Polipropileno virgen
- **Longitud:** 38 – 50 mm
- **Forma:** Monofilamento o fibrilada (según diseño)
- **Densidad:** 0,91 g/cm³
- **Absorción de agua:** 0 %
- **Resistencia a la tracción:** ≥ 400 MPa
- **Módulo de elasticidad:** 3 – 6 GPa
- **Punto de fusión:** 162 °C
- **Punto de ignición:** 593 °C
- **Resistencia a los álcalis:** Excelente



FICHA TÉCNICA

Aplicación y Consumo

Agregar Concret Fibra directamente en el mezclador junto con los componentes del hormigón, distribuyéndola en pequeñas porciones para asegurar su dispersión uniforme.

Consumo recomendado:

2,5 kg/m³ de hormigón como valor estándar (ajustable según proyecto y nivel de refuerzo requerido).

Presentaciones

- Bolsas de 6 kg

Almacenamiento y Vida útil

Conservar en envase original cerrado, protegido de la humedad y rayos UV.

Vida útil: indefinida en condiciones normales de almacenamiento

Seguridad e Higiene

Usar guantes, protección ocular y mascarilla durante la manipulación. Consultar la Hoja de Seguridad para mayor información sobre manejo seguro.