

NEWCONCRET

Concret Litium[®]

Densificador y sellador superficial a base de compuestos de litio para pisos de hormigón.

Concret Litium es un densificador líquido en base de litio, diseñado para endurecer, sellar y densificar pisos de hormigón, mejorando su resistencia al desgaste, la abrasión y el tránsito. Su formulación penetra profundamente en el sustrato, donde reacciona con la cal libre del hormigón formando silicatos de calcio insolubles, compactando la estructura y reduciendo la porosidad superficial.

Gracias a su partícula molecular más fina que el silicato de sodio, ofrece mayor penetración y estabilidad, siendo ideal para pisos sometidos a sistemas de pulido mecánico y entornos de alto tránsito.

NUEVO



www.newconcret.com.ar

FICHA TÉCNICA

Concret Litium[®]

Densificador y sellador superficial a base de compuestos de litio para pisos de hormigón.

USOS RECOMENDADOS

- Pisos de hormigón pulido o alisado
- Preparación de pisos para sistemas de pulido mecánico de alto brillo
- Áreas de alto tránsito: depósitos, industrias, centros logísticos, hipermercados, playas de estacionamiento
- Pisos nuevos o antiguos que requieren mayor resistencia y menor generación de polvo

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Mayor penetración y durabilidad frente a los densificadores convencionales
- Aumenta la resistencia a la abrasión, rayado y polvo. Ideal para pisos densificados pulidos hasta grano 800 o más
- Reacción rápida – mejora visible en 24 h
- Base agua – bajo VOC y bajo olor
- No altera el color natural del piso
- Fácil aplicación – no requiere enjuague ni remoción posterior
- Compatible con selladores y productos de terminación de la línea NewConcret[®]

PROPIEDADES TÉCNICAS

- Base química: Litio en solución acuosa
- Apariencia: Líquido transparente incoloro
- Densidad: ~1.11 kg/L (a 20 °C)
- pH: 11 – 11.5
- Formación de película: No
- Penetración: Alta (microporos de hasta 5 mm)
- Secado inicial: 1 a 2 horas
- Curado completo: 24 a 48 horas
- Compatibilidad: Densificadores, selladores, pulido
- VOC: <50 g/L – Cumple normativa internacional

PRESENTACIÓN

Bidón x
5 L

Balde x
10 y 20 L



FICHA TÉCNICA

Modo de Uso

Preparación del sustrato

- Pulir o limpiar el piso hasta grano 120 o superior
- Asegurar que la superficie esté seca, libre de polvo, grasas y residuos
- No aplicar sobre superficies calientes ni con humedad en exceso

Aplicación

- Aplicar Concret Litium con rociador de baja presión, evitando charcos
- Distribuir uniformemente con mopa de microfibra o aplicador plano
- Mantener la superficie húmeda durante 15 a 20 minutos, reaplicando si el hormigón absorbe rápidamente
- Cuando el piso deje de absorber, dejar secar completamente sin enjuagar
- Esperar un mínimo de 8 horas antes de continuar con sellado, pulido o habilitación al tránsito

En condiciones normales, el curado completo se logra en 24 h. No aplicar bajo lluvia o en ambientes sin ventilación.

Consumo y Rendimiento

Hormigón pulido
0,067 L/m²

Hormigón alisado o poroso
0,100 L/m²

Equivalente a un rendimiento de aproximadamente 15 m²/L en superficies pulidas y 10 m²/L en superficies porosas.

Almacenamiento y Vida Útil

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado. No exponer a temperaturas bajo cero ni al sol directo. Mantener el envase cerrado herméticamente. Vida útil: 12 meses en condiciones adecuadas

Seguridad e Higiene

Producto alcalino – irritante para ojos y piel. Utilizar guantes, gafas y ropa adecuada durante la aplicación. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua y consultar al médico

Mantener fuera del alcance de niños. Consultar la Hoja de Seguridad (MSDS) para más información