

NEWCONCRET

Concret Micro Strong®

Mortero cementicio modificado, pulible y de alto rendimiento.

Concret MicroStrong® es un mortero cementicio, modificado con polímeros, especialmente diseñado para reparar, nivelar y terminar superficies de hormigón. Su fórmula única permite que, una vez aplicado y curado, pueda ser pulido sin desgranarse, lo que lo convierte en un gran aliado del pulidor profesional.

Es ideal para cerrar poros, sellar microfisuras, recuperar bordes deteriorados y corregir imperfecciones, asegurando una base firme, homogénea y estética para pisos industriales y decorativos.

NUEVOS



Recomendamos Concret Strong® como puente de adherencia

Concret Micro Strong®

Mortero cementicio modificado, pulible y de alto rendimiento.

VERSIONES DISPONIBLES

Concret MicroStrong® Fino

Usos recomendados:

- Sellado de poros, fisuras no estructurales y marcas de encofrado.
- Nivelación superficial de terminación fina.
- Colocación de revestimientos (cerámicos, pétreos, etc.).

Concret MicroStrong® Grueso (con microfibras)

Usos recomendados:

- Reparación de bordes, oquedades y fisuras mayores.
- Nivelación de superficies irregulares.
- Refuerzo superficial y capa de desgaste.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Puede ser pulido sin desgranarse, ideal para pisos técnicos y estéticos.
- Excelente adherencia sobre hormigón y morteros.
- Alta resistencia mecánica: compresión, flexión y tracción.
- Contracción controlada que previene fisuración.
- Resistente al desgaste, impacto, aceites, combustibles y ciclos hielo-deshielo.
- Tolerante al contacto con agua en movimiento.
- Envase de triple capa (papel + nylon) para mejor conservación.



PRESENTACIÓN
**Bolsas x
10 y 25 kg**

FICHA TÉCNICA

Rendimiento

CMS Fino: aprox. 1,9 kg/m² por mm de espesor.

CMS Grueso: aprox. 2,1 kg/m² por mm de espesor.

Espesor recomendado

CMS Fino: hasta 2 mm por capa.

CMS Grueso: de 3 a 5 mm.

Preparación y Aplicación

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, firme y sin polvo, grasa, pinturas ni óxido. Se recomienda generar mordiente con pulidoras y accesorios metálicos NewConcret. Saturar previamente la superficie con agua, evitando que queden charcos. Aplicar Concret Strong® como puente de adherencia.

Mezclado: Colocar primero el agua (u opcional Concret Strong® líquido) en el recipiente. Agregar luego el polvo y mezclar por al menos dos minutos hasta obtener una pasta plástica, homogénea y sin grumos.

Aplicación: Aplicar con llana, espátula o cuchara, según necesidad. En superficies amplias, dejar que el material comience a fraguar antes de alisar.

Recomendaciones: No aplicar con temperaturas inferiores a 8 °C. Evitar trabajar bajo sol directo o viento fuerte sin protección.

Curado

Realizar curado adecuado según clima..

Seguridad e Higiene

Usar guantes, protección ocular y mascarilla durante su manipulación. Consultar la **Hoja de Seguridad** para mayor información sobre manejo seguro.