

NEWCONCRET

Concret One®

Aditivo facilitador de llaneado – Mejora la trabajabilidad, el acabado y la resistencia superficial.

Concret One es un aditivo en base a sílice coloidal formulado para ser aplicado durante la etapa de llaneado del hormigón, actuando como **facilitador de llaneado y regulador de fraguado**, que mejora la trabajabilidad del concreto sin necesidad de agregar agua. Aplicado sobre la superficie aumenta la "crema" de llaneado, **reduce la evaporación, extiende el tiempo de trabajo** en condiciones climáticas adversas (viento, calor o baja humedad) y **facilita la terminación en hormigones de difícil acabado**. Su fórmula reacciona químicamente durante el proceso de hidratación, **densificando la matriz del hormigón** y aumentando la resistencia, impermeabilidad y durabilidad del piso. Facilitando la tarea del operario y reduciendo el desgaste de las herramientas

NUEVO



www.newconcret.com.ar

FICHA TÉCNICA

Concret One®

**Aditivo facilitador de llaneado –
Mejora la trabajabilidad, el acabado
y la resistencia superficial.**

USOS RECOMENDADOS

- Hormigón estructural o de pisos industriales durante su colocación
- Hormigones con alto contenido de cemento, aire, humo de sílice o sílice micronizada
- Aplicaciones con endurecedores en seco o colorantes en polvo
- Climas cálidos, secos o ventosos donde el fraguado es acelerado
- Obras que requieren un acabado liso, parejo y de alta durabilidad
- Alternativa segura al uso de agua en la etapa de terminación

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Extiende el tiempo de trabajabilidad en condiciones adversas
- **Evita el agregado de agua**, protegiendo la integridad del hormigón
- Mejora la **densificación, resistencia a la abrasión** y al impacto
- Facilita la terminación de hormigones con bajo sangrado
- Compatible con endurecedores, pigmentos y sistemas de pulido
- Disminuye la eflorescencia y la formación de polvo
- Reduce el potencial de **fisuración**.
- Producto **bajo en VOC**, no altera el color del hormigón

PROPIEDADES TÉCNICAS

Base química: Sílice coloidal en base acuosa

Apariencia: Líquido lechoso blanquecino

pH: 9 – 9.5

VOC: < 0 g/L (cero VOC)

Densificación superficial: Sí

Formación de película: No

Penetración: Superficial durante el fraguado

Temperatura de aplicación: 4 – 38 °C

Secado inicial: Según condiciones de obra

Curado completo: Junto al hormigón (24 – 48 h)

PRESENTACIÓN

**Bidón x
5 L**

**Balde x
10 y 20 L**



FICHA TÉCNICA

Preparación y Aplicación

Aplicación:

- Aplicar durante el proceso de terminación del hormigón (llaneado)
- Rociar uniformemente con pulverizador de baja presión sobre la superficie fresca
- No permitir que se seque sin trabajar: debe ser inmediatamente llaneado
- Aplicar en una o varias capas según necesidad y condiciones climáticas
- Compatible con tanques de agua de allanadoras tipo ride-on

Evitar acumulaciones o charcos. Proteger superficies adyacentes no tratadas.

Consumo y Rendimiento

Hormigón como ayuda de terminación

0,033 – 0,050 L/m² (20 – 30 m²/L)

Hormigón de alta demanda o bajo sangrado

0,033 – 0,167 L/m² (6 – 30 m²/L)

El rendimiento varía según temperatura, humedad, tipo de hormigón y método de aplicación.

Almacenamiento y Vida Útil

Conservar en envase original bien cerrado.

Almacenar en lugar seco, protegido de la helada y el sol. Temperatura ideal: 5 °C a 30 °C. **Vida útil: 24 meses** en envase cerrado sin abrir

Precauciones de Uso / Seguridad e Higiene

Producto **alcalino – irritante leve**. Utilizar guantes, gafas y ropa adecuada. Evitar la inhalación del aerosol durante su aplicación. No aplicar en espacios sin ventilación. Consultar la hoja de seguridad (MSDS) antes de su uso.