

NEWCONCRET

Concret Scudo®

Curador de membrana listo para usar – Controla la evaporación y mejora el curado del hormigón.

Concret Scudo es un curador de membrana líquido base acuosa, formulado con resinas modificadas que, al aplicarse sobre hormigón fresco, forma una **película continua y flexible** que reduce drásticamente la **evaporación prematura del agua de mezclado**, permitiendo una hidratación adecuada del cemento. Este proceso mejora el **curado del hormigón**, optimizando el desarrollo de resistencia mecánica, minimizando la fisuración por retracción plástica y asegurando la durabilidad del pavimento.

NUEVO



www.newconcret.com.ar

Concret Scudo®

**Curador de membrana listo para usar
– Controla la evaporación y mejora el
curado del hormigón.**

USOS RECOMENDADOS

- Curado de **pisos de hormigón** expuestos al sol o viento
- Aplicaciones en climas **calurosos o secos**
- Superficies de gran porte: **puentes, silos, pavimentos, pistas, canales, obras hidráulicas, losas y piletas**
- Proyectos de hormigón **impermeables y durables**

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Forma una **barrera semipermeable** que evita la evaporación temprana
- Mejora la **resistencia mecánica y a la abrasión** del hormigón
- Reduce el riesgo de **fisuración por retracción plástica**
- **Listo para usar** – aplicación rápida y uniforme
- Compatible con recubrimientos y pinturas posteriores
- Facilita el curado en **zonas de difícil acceso o sin disponibilidad de agua**
- Mayor rendimiento en comparación con métodos tradicionales

PROPIEDADES TÉCNICAS

- **Base química:** Resinas en solvente
- **Apariencia:** Líquido blanco amarillento
- **Tipo de película:** Membrana semipermeable continua
- **Formación de película:** Sí
- **Tiempo de secado superficial:** 30 – 60 min
- **Compatibilidad:** Pinturas, selladores posteriores
- **Presentación:** Listo para usar



PRESENTACIÓN

**Bidón x
5 L**

**Balde x
10 y 20 L**

FICHA TÉCNICA

Modo de Uso

Aplicación

- Aplicar **inmediatamente después del llaneado final**, sin esperar exudación del agua
- Usar **pulverizador de baja presión**, en forma pareja y sin charcos
- En zonas con exposición intensa, puede requerirse una segunda capa
- En superficies desencofradas: mojar el hormigón, esperar a que no haya agua superficial y luego aplicar

Agitar bien antes y durante la aplicación. Proteger superficies no tratadas.

Consumo y Rendimiento

Hormigón recién terminado

0,100 – 0,200 L/m²

El consumo puede aumentar en condiciones de baja humedad, calor extremo o superficies muy porosas.

Almacenamiento y Vida Útil

Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado. Proteger de la helada, la humedad y la exposición solar directa. No exponer a temperaturas extremas. **Vida útil: 12 meses** en envase original cerrado

Seguridad e Higiene

Producto **inflamable** – uso exclusivo en **exteriores o lugares bien ventilados**. Evitar el contacto con piel y ojos – usar guantes y protección ocular. No fumar durante la aplicación – mantener alejado de fuentes de calor. Consultar la **hoja de seguridad (MSDS)** antes de su manipulación