

NEWCONCRET

Concret Strong®

**Aglutinante potenciado -
Ligante para mezclas con
Micro Strong y relleno de
poros en superficies de
hormigón.**

Concret Strong es un aglutinante líquido potenciado, diseñado para combinarse con Concret MicroStrong en sistemas de pulido profesional, formando una mezcla de alta adherencia ideal para relleno de micro poros, pitting y otras imperfecciones superficiales del hormigón.

Durante el proceso de pulido, la mezcla penetra en la porosidad del sustrato y se integra al mismo mediante el trabajo mecánico, consolidando la superficie, mejorando su compacidad y prolongando su vida útil y desempeño mecánico.

NUEVO



www.newconcret.com.ar

Concret Strong®

Aglutinante potenciado - Ligante para mezclas con Micro Strong y relleno de poros en superficies de hormigón.

USOS RECOMENDADOS

- Relleno superficial en pisos de hormigón durante el pulido
- Combinación con Concret MicroStrong® como sistema de reparación
- Tratamiento previo a la aplicación de densificadores o selladores
- Mejora de superficies con pitting o porosidad irregular
- Restauración y recuperación de pisos industriales

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Aumenta la **cohesión y densidad** del hormigón superficial
- Facilita el **relleno uniforme de micro poros y pitting**
- Compatible con **Concret MicroStrong**
- Mejora la estética del piso, reduciendo la visibilidad de defectos
- Listo para usar – no requiere dilución
- Bajo consumo por metro cuadrado
- Mejora el anclaje y desempeño de densificadores posteriores
- De aplicación sencilla y rápida con herramientas habituales

PROPIEDADES TÉCNICAS

- **Base química:** Aglutinante acuoso potenciado
- **Apariencia:** Líquido blanco traslúcido
- **pH:** 9 – 10
- **VOC:** < 50 g/L
- **Densificación superficial:** Sí
- **Aplicación recomendada:** Pulido – grano 120
- **Tiempo de secado:** 1 – 2 h (según ambiente)

PRESENTACIÓN

**Bidón x
5 L**

**Balde x
10 y 20 L**



FICHA TÉCNICA

Modo de Uso

Preparación de superficie

- Aplicar durante el proceso de **pulido mecánico**, una vez alcanzado el grano 120
- Asegurar que la superficie esté **limpia y ligeramente húmeda (sin charcos)**

Mezcla

- Mezclar **Concret Strong** con **Concret MicroStrong** en proporción 1:1
- La mezcla debe tener consistencia fluida y homogénea

Aplicación

- Distribuir la mezcla sobre la superficie por sectores manejables (5–10 m²)
- Expandir con mopa, escoba o esparcidor según necesidad
- Trabajar el producto utilizando:
 - Herramientas de pulido con segmentos metálicos grano 120**, o bien
 - Discos de empastinado** diseñados para la integración de productos aglutinantes
- Continuar trabajando la superficie hasta que el producto se haya absorbido y distribuido de forma homogénea
- Dejar secar un mínimo de 1 hora antes de aplicar densificadores o selladores posteriores

Consumo y Rendimiento

Uso combinado con MicroStrong

0,10 – 0,15 L/m²

El rendimiento puede variar según el grado de porosidad y tipo de superficie.

Vida útil y Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar la exposición directa al sol o temperaturas extremas.
Vida útil: 12 meses en envase original cerrado

Seguridad e Higiene

Producto alcalino – **usar guantes y protección ocular.** Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. Consultar la **hoja de seguridad (MSDS)** antes de su uso.