

Марка стали	Режим термической...	Временное соп- рот...	Предел текучести σ...	Относитель- ное уд...
		не менее		
11X11H2B2MΦ	Закалка 1000-1150 °С...	880 (90)	-	10
16X11H2B2MΦ	Закалка 960-1000 °С,...	1320 (135)		8
09X16H4Б	Закалка 970-1050 °С,...	1230 (125)		10
14X17H2	Закалка 950-975 °С, ...	1080 (110)		12
07X16H6	Закалка 960-990 °С, ...		835 (85)	
08X17H5M3	Закалка (940 + 10) °С...	1180 (120)	885 (90)	9
10X11H20T2P	Закалка 1020-1060 °...	960 (98)	-	20