

Марка стали	Режим термической обработки образцов (рекомендуемый)	Временное соп- ротивление σ_B Н/мм ² (кгс/мм ²)	Предел текучести σ_T Н/мм ² (кгс/мм ²)	Относитель- ное удлине- ние, δ_5 , %
		не менее		
11X11H2B2MФ	Закалка 1000-1150 °С, охлаждение на возду- хе, отпуск 560-600 °С, охлаждение на воздухе	880 (90)	-	10
16X11H2B2MФ	Закалка 960-1000 °С, охлаждение на воздухе, отпуск 240-400 °С, охлаждение на воздухе	1320 (135)		
09X16H4Б	Закалка 970-1050 °С, охлаждение на воздухе, отпуск 300-350 °С, выдержка 2 ч, охлаждение на воздухе	1230 (125)		8
14X17H2	Закалка 950-975 °С, охлаждение в масле, от- пуск 275-350 °С, охлаждение на воздухе	1080 (110)		10
07X16H6	Закалка 960-990 °С, охлаждение на воздухе, обработка холодом при -70 о В течение 2 ч, от- пуск 350-400 °С, выдержка 1 ч, охлаждение на воздухе		835 (85)	12
08X17H5M3	Закалка (940 + 10) °С, охлаждение на воздухе или в воде, обработка холодом при -70 °С в те- чение 2 ч, отпуск (450 + 10) °С, выдержка 1 ч, охлаждение на воздухе	1180 (120)	885 (90)	9
10X11H20T2P	Закалка 1020-1060 °С, охлаждение в воде или на воздухе, старение (720 + 10) °С, выдержка 4-12 ч, охлаждение на воздухе	960 (98)	-	20