

1,2,3,4,5,8,9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung (Soll)	6,0 M.-%
2,3,5,8,9	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 45,00 mm	100,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 31,50 mm	100,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 22,40 mm	100,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 16,00 mm	100,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 11,20 mm	98,4 M.-%
	Siebdurchgang bei 8,00 mm	78,3 M.-%
	Siebdurchgang bei 5,60 mm	59,3 M.-%
	Siebdurchgang bei 2,00 mm	41,4 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,71 mm	31,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	9,6 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,7 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,000 mm	0,0 M.-%
2,3,4,5,8,9	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	3,50 V-%
	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	2,50 V-%
1,2,3,4,9	Temperatur des Asphaltmischgutes	T_max 180 °C
		T_min 140 °C
2,3,4,5,8,9	Hohlraumausfüllungsgrad	NPD
3,9	Widerstand gegen bleibende Verformung	NPD
1,9	Wasserempfindlichkeit	NPD
1,4,9	Bindemittelablauf	NPD
6,9	Widerstand gegen Abrieb durch Spikes- Reifen	NPD
7,9	Brandverhalten	NPD