

	Materiál	Tvrdost	Nástrojový materiál	Vc	Ø160			Ø200 - Ø250		
					ae	ap	fz	ae	ap	fz
K	Šedé litiny	<200MPa	MC5020	300 (250-350)	<DC	<10	0.4 (0.3-0.5)	<DC	<10	0.4 (0.3-0.5)
			VP15TF	250 (200-300)	<DC	<10	0.4 (0.3-0.5)	<DC	<10	0.4 (0.3-0.5)
		<350MPa	MC5020	220 (150-300)	<DC	<10	0.3 (0.2-0.4)	<DC	<10	0.3 (0.2-0.4)
			VP15TF	200 (150-300)	<DC	<10	0.3 (0.2-0.4)	<DC	<10	0.3 (0.2-0.4)
	Tvárné litiny	<450MPa	MC5020	200 (150-250)	<0.3 DC	<10	0.3 (0.2-0.4)	<0.2 DC	<10	0.3 (0.2-0.4)
			VP15TF	170 (150-200)	<0.3 DC	<10	0.3 (0.2-0.4)	<0.2 DC	<10	0.3 (0.2-0.4)
		<800MPa	MC5020	170 (150-200)	<0.3 DC	<10	0.2 (0.1-0.3)	<0.2 DC	<10	0.2 (0.1-0.3)
			VP15TF	150 (100-200)	<0.3 DC	<10	0.2 (0.1-0.3)	<0.2 DC	<10	0.2 (0.1-0.3)