1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau ajouré 3 semelles medium – Lleida

MEDIUM | Plateau ajouré | 3 semelles

DESSUS



DESSOUS



6.000 kg	1.500 kg	850 kg
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage sur deux lisses

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	3.QP1210MB3RR
Longueur	1200 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	150 mm
Poids	15,1 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Medium
Emboîtable	Non
Matériau	Plastique recyclé à près de 100 % (HDPE/PP)
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	Lleida (ES)
Commande par pile	17 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1200 x 1000 x 2550 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

VERSIONS SIMILAIRES ET SITES DE PRODUCTION


RÉFÉRENCE	SITE DE PRODUCTION	DIMENSIONS (MM)	POIDS	STATIQUE	DYNAMIQUE	RAYONNAGE
3.QP1210MB3RR Cette fiche	Lleida (ES)	1200 x 1000 x 150	15,1 kg	6.000 kg	1.500 kg	850 kg
4.QP1210MB3RR	Balk (NL)	1200 x 1000 x 150	14 kg	6.000 kg	1.500 kg	800 kg

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis une usine où votre palette est disponible, au plus près de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau ajouré 3 semelles medium – Lleida

DESSIN TECHNIQUE



Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.