Q-PALL PLASTIC PALLETS

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

Pallet in plastica 1200 x 1000 x 150 piano aperto 3 slitte medium – Balk

MEDIUM | Piano aperto | 3 slitte

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



6.000 kg	1.500 kg	800 kg
Portata statica	Portata dinamica	Portata su scaffale
su pavimento piano	con carrello elevatore o transpallet	su due correnti

DIMENSIONI E PESO

Codice articolo	4.QP1210MB3RR
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	1000 mm
Altezza	150 mm
Peso	14 kg

STRUTTURA E MATERIALE

Piano superiore	Piano aperto
Base	3 slitte
Classe di portata	Medium
Incastrabile	No
Materiale	Plastica riciclata quasi al 100% (HDPE/PP)
Colore	Nero (standard), altri colori su richiesta
ISPM 15	Esente (nessun trattamento necessario)

CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

Sito produttivo	Balk (NL)
Ordine a pile	17 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1200 x 1000 x 2550 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Dichiarazione di conformità disponibile

VERSIONI SIMILI E SITI PRODUTTIVI


CODICE ARTICOLO	SITO PRODUTTIVO	DIMENSIONI (MM)	PESO	STATICA	DINAMICA	SU SCAFFALE
4.QP1210MB3RR Questa scheda	Balk (NL)	1200 x 1000 x 150	14 kg	6.000 kg	1.500 kg	800 kg
3.QP1210MB3RR	Lleida (ES)	1200 x 1000 x 150	15,1 kg	6.000 kg	1.500 kg	850 kg

Cliccate su un codice articolo per la pagina e la scheda tecnica di quella versione. Consegniamo da uno stabilimento in cui il vostro pallet è disponibile, il più vicino possibile a voi. Sono possibili piccole differenze di altezza, peso e portata tra le versioni.

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

Pallet in plastica 1200 x 1000 x 150 piano aperto 3 slitte medium – Balk

DISEGNO TECNICO



Vista dall'alto e viste laterali, misure in mm.

CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- La portata su scaffale è determinata con una prova con sacchi da 25 kg su una scaffalatura porta-pallet convenzionale.
- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.