Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE

Palette plastique 1200 x 800 x 145 plateau fermé 3 semelles medium

MEDIUM | Plateau fermé | 3 semelles

DESSUS



DESSOUS



5.000 kg	1.500 kg	650 kg
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage en rayonnage à palettes

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	3.QP1208MB3RR-CD
Longueur	1200 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	145 mm
Poids	14 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau fermé
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Medium
Emboîtable	Non
Matériau	Mix HDPE / PP
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	Lleida (ES)
Commande par pile	17 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 800 x 2.465 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE


Palette plastique 1200 x 800 x 145 plateau fermé 3 semelles medium

VERSIONS SIMILAIRES ET SITES DE PRODUCTION

RÉFÉRENCE	SITE DE PRODUCTION	DIMENSIONS (MM)	POIDS	STATIQUE	DYNAMIQUE	RAYONNAGE
3.QP1208MB3RR-CD Cette fiche	Lleida (ES)	1200 x 800 x 145	14 kg	5.000 kg	1.500 kg	650 kg
2.QP1208MB3RR-CD	Ribe (DK)	1200 x 800 x 145	13,8 kg	5.000 kg	1.250 kg	650 kg
5.QP1208MB3RR-CD	Balk (NL)	1200 x 800 x 145	13,8 kg	5.000 kg	1.500 kg	750 kg
4.QP1208MB3RR-CD	Sur demande	1200 x 800 x 145	13,8 kg	5.000 kg	1.500 kg	750 kg

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis l'usine la plus proche de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

DESSIN TECHNIQUE



Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.