

Tixol[®] Flexistop

Membrana sanitaria impermeable flexible
de dos componentes, base cemento.

Descripción Membrana sanitaria impermeable, flexible, de dos componentes en base cemento de fraguado rápido y emulsión impermeabilizante. Especial para suelos y muros con problemas importantes de filtraciones o humedades.

Composición Polvo de cemento y resina en emulsión.

Propiedades

- Impermeabilizante sanitario.
- De aplicación fácil, con brocha cuadrada, rodillo o a llana.
- Color blanco.
- Fraguado rápido, se repinta a partir de las 2/3 horas de secado.
- Aplicación vertical y horizontal.
- Tiempo de vida de la mezcla 45 minutos.

Campos de aplicación

- Para impermeabilizar superficies con problemas importantes de filtraciones.
- Superficies con fisuras capilares.
- Ideal para tratar superficies en cuartos de baño que han de ser recubiertas con azulejos.
- En tejados invertidos.
- En cisternas subterráneas.
- En fosas de ascensor.
- Depósitos de agua potable.
- Depósitos de aguas grises.

Envases Kit de 21 kilos = 15 kilos de polvo y 6 kilos de líquido.
Kit de 7 kilos = 5 kilos de polvo y 2 kilos de líquido.

Características técnicas Emulsión de resina.
Polvo de cemento.

Post-live: 45 minutos
Fraguado: 2/3 horas
Capa siguiente: en las 2/3 horas
Secado total:

La impermeabilización con Tixol Flexistop tendrá una vida útil de 10 años mínimo.
En superficies sumergidas, Flexistop requiere un secado mínimo de 15 días.

Puesta en obra Los soportes irregulares se deben alisar y nivelar antes con mortero o masilla de cemento a poro abierto, debiendo presentar una superficie limpia, dura y seca.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol® Flexistop

Membrana sanitaria impermeable flexible
de dos componentes, base cemento.

Preparación del producto	Relación de la mezcla en peso: 60% de polvo 40% de líquido • Mezclar perfectamente las dos bases, para obtener una mezcla perfecta y homogénea de los dos componentes. • Mezclar con una batidora eléctrica lenta de bajas revoluciones durante 4/5 minutos. • El tiempo mínimo de secado para repintar entre capas es de 2/3 h. • Preparar el producto que va a ser utilizado durante 30 minutos aproximadamente. • Mínimo aconsejado, dos capas con una malla de fibra incorporada entre las dos. • En aplicación con cepillo o brocha puede ser diluido con un máximo del 15% de agua.
Aplicación	• Una vez la superficie consolidada y limpia, aplicar dos capas de Tixol Flexistop con un consumo de 2 kilos por m². • Aplicar con brocha, rodillo o llana. • Entre las dos capas aplicar una malla de fibra de vidrio superponiendo las tiras unos 5 a 10 centímetros. A continuación se pueden colocar azulejos encima. • No se recomienda la aplicación en tiempo de lluvia o con temperaturas inferiores a 5 °C. • La limpieza de la herramienta debe hacerse con agua.
Consumo	2 kilos por mm de espesor y m ² de Tixol Flexistop.
Almacenaje	12 meses en su envase de origen hermético sin abrir y guardado al abrigo del sol y las heladas.
Higiene y seguridad	Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar ficha de seguridad. La presente ficha tiene por objeto informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dada la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela, antes de iniciar cualquier tipo de obra, informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad, que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: www.materialesmodernos.com



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es