

Tixol® Crema de Poliuretano Floor

Acabado sistema microcemento a rodillo



Al agua



Flexible



Máxima resistencia al
impacto y abrasión



Muy lavable

Descripción

Crema de Poliuretano Alifático bi componente al agua para la protección y decoración de pavimentos continuos y superficies verticales. Ofrece un acabado tipo microcemento de altísima resistencia al roce y a agentes químicos. Capa final para base cementosa de aplicación a rodillo Tixol Cement Floor. Disponible en 5 colores y una base neutra para teñir y personalizar colores. Acabado satinado suave. Interior y exterior.

Propiedades

Producto al agua.
Alta resistencia a la abrasión.
Muy duro y flexible.
No amarillea.
Fácil y rápida aplicación.

Campos de aplicación

Como protección final sobre pintura cementosa Tixol Cement Floor.
También como renovador de pavimentos de hormigón, hormigón pulido, morteros autonivelantes, morteros cementosos muy lisos y previamente sellados con Tixol Hidro Finish tanto en interior como exterior.

Preparación del soporte

Puesto que Epo-roc se aplica sobre pavimentos deteriorados, es necesario sanear la superficie a rellenar eliminando partes mal adheridas y restos de pintura hasta conseguir una superficie sana, limpia, libre de humedad polvo y grasa. Sobre superficies muy porosas o absorbentes se recomienda aplicar antes una capa de sellado de Tixol Imprimación epoxi 3D.

Preparación del producto

Para sistema micro-cemento a rodillo Tixol Cement Floor:
El soporte debe estar previamente imprimado con dos manos de Tixol Cement Floor, lijado y sellado con una mano de Tixol Hidro Finish para regular absorción.

Para renovación de pavimentos cementosos absorbentes:
El soporte debe estar sano, duro, cohesivo y libre de polvo y humedades. Sobre soportes cementosos aplicar con un mínimo de fraguado de 28 días una humedad inferior a 5%. Lijar hasta total eliminación de relieves e imprimir con Tixol Hidro Finish hasta controlar absorción.

Aplicación

Mediante llana flexible, tipo estuco, con más o menos aguas y texturas en función del acabado deseado.

Es necesario aplicar 2 capas de 50 gr/m² por capa con intervalos de secado de 4-12 horas.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol® Crema de Poliuretano Floor

Acabado sistema microcemento a rodillo



Al agua



Flexible



Máxima resistencia al
impacto y abrasión



Muy lavable

Datos Técnicos

Densidad:	1,1
Adherencia:	Excelente sobre sustratos porosos.
Aspecto:	Pasta cremosa
Rendimiento:	100 gr/m2 en dos capas (50gr/m2/capa)
Seco al tacto:	1 hora
Seco total:	4 horas
Tiempo de vida de la mezcla:	12 horas
Color:	5 colores estándar + 1 base Transp.
Limpieza de la herramienta:	Con agua.
Envases disponibles:	Cubos de 3,3 kg y 1,1 kg
Conservación: 1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.	
Advertencias:	
No está indicado para zonas donde puedan producirse derrames de disolventes o hidrocarburos.	
Un exceso de material puede producir una capa blanquecina sobre la superficie.	
No aplicar con previsión de lluvias.	
Para una información completa consulte ficha de seguridad e higiene.	



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es