

Tixol® Primer Universal

Pintura de imprimación y acabado multisuperficie.

Descripción

Pintura 100% acrílica de imprimación y acabado para pintar sobre superficies de difícil anclaje.

Propiedades

Extraordinaria adherencia
Anticorrosivo
Sin olor
Interior y Exterior
Como imprimación y acabado
Muy lavable
Secado y repintado rápido
También como fondo sellador de madera

Campos de aplicación

Puente de anclaje sobre madera, azulejo, vidrio, hierro, galvanizado, zinc, cobre, pvc, metacrilato, melanina, poliéster, EPS y sobre cualquier superficie que exija una adherencia extra en interior y exterior.

Preparación del soporte

Para garantizar un correcto anclaje, el soporte debe estar duro, limpio y libre de polvo, grasa y humedades. Sobre hierro es imprescindible eliminar óxidos hasta que la superficie quede totalmente limpia. Sobre superficies excesivamente brillantes, se recomienda un lijado suave para mejorar anclaje.

Preparación del producto

Aplicar listo al uso o ajustar viscosidad con agua hasta un máximo del 10%.
Un exceso de dilución disminuirá sus propiedades.

Aplicación

A temperaturas entre 5 - 35°C, Con brocha, rodillo o pistola. Aplicar 2 manos con un intervalo mínimo de secado entre manos de 3 h. Con productos al agua puede ser recubierto transcurridas 4 - 6 horas. Con productos sintéticos o al disolvente a las 24 horas y con Poliuretanos o epoxi transcurridas 48h.

El secado se produce por evaporación de agua así que los tiempos pueden variar en función de las condiciones ambientales.

Si Tixol Primer es utilizado como puente de unión y no se recubre transcurrida 1 semana, se recomienda un lijado superficial para mejorar anclaje de los productos de acabado.

Datos Técnicos

Composición:	Resinas 100% acrílicas.
Color:	Blanco Puro.
Acabado:	Mate Sedoso.
Tintado:	Tintes al agua o universales
Rendimiento:	8-10m2/litro.
Ph:	7,5-8,5.
Densidad:	1,3.
Total Cov:	<60g/l UNE-EN 11890-2 Valor limite UE Cat.(A/i): 140 g/l.
Seco al tacto:	30 minutos.
Repintado:	4-6 horas con productos al agua. 24h sintéticos y 48 h con Poliuretanos y epoxi.

Tixol® Primer Universal

Pintura de imprimación y acabado multisuperficie.

Envases	0,75, 4 y 12 litros
Conservación	1 año en envase de origen cerrado y al abrigo del sol y las heladas.
Precauciones	Temperatura del soporte y ambiente entre 5 °C y 35°C. No aplicar sobre superficies con humedad superior al 5% ni humedad capilar. La humedad relativa no puede ser superior al 85%. Respetar tiempos de secado entre manos. Respetar condiciones del soporte. En Exterior, no aplicar con previsión de lluvia. No mezclar con otros productos.
Seguridad	Consultar ficha de datos de seguridad.